

الإضافات Admixtures

تتكون الخرسانة من الركام والأسمنت وماء الخلط وفي بعض الأحيان تستخدم بعض الإضافات الكيميائية بغرض تحسين بعض الصفات المعينة في الخرسانة.

الإضافات هي مواد (غير الركام والأسمنت والماء) تضاف إلى الخلطة الخرسانية أثناء عملية الخلط بكميات صغيرة جداً بغرض إعطاء الخرسانة الطازجة أو الخرسانة المتصلدة خواص معينة مطلوبة مثل:

- تحسين القابلية للتشغيل للخرسانة الطازجة دون زيادة ماء الخلط.
- التعجيل أو التأخير في الشك.
- تحسين القدرة على ضخ الخرسانة.
- الحد من حدوث الانفصال الحبيبي.
- زيادة المقاومة المبكرة للخرسانة.
- الحصول على خرسانة عالية المقاومة.
- تحسين خواص الخرسانة المتصلدة مثل مقاومة البرى.
- الحصول على خرسانة غير منفذة للماء أو خرسانة ذات صفات خاصة.

1- الإشتراطات العامة المطلوبه عند استخدام الإضافات

- ١- يجب أن لا تؤثر تأثيراً ضاراً على الخرسانة أو حديد التسليح.
- ٢- أن تتناسب الفوائد الناتجة من استخدام الإضافات مع الزيادة في التكاليف.
- ٣- يجب عدم إضافة كلوريد الكالسيوم أو الإضافات التى أساسها من الكلوريدات بتاتاً إلى الخرسانة المسلحة أو الخرسانة سابقة الإجهاد أو الخرسانة التى بها معادن مدفونة.
- ٤- يجب التأكد من مدى ملائمة وفاعلية أى من الإضافات بواسطة خلطات تجريبية.
- ٥- إذا استخدم نوعين أو أكثر من الإضافات فى نفس الخلطة الخرسانية فيلزم أن تتواجد معلومات كافية لبيان مدى تداخلهما والتأكد من مدى توافقهما.
- ٦- يراعى أن سلوك الإضافات مع الأسمننتات المخلوطة أو عالية المقاومة للكبريتات يختلف عنه فى حالة الأسمننت البورتلاندى. لذلك يجب أن تتوفر معلومات كافية عن مدى الأدائية السليمة للإضافات مع الأنواع المختلفة من الأسمننت.

٧- يلزم توريد الإضافات معبأة داخل براميل أو أوعية محكمة الغلق ومطبوع عليها الإسم التجارى وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وكذلك شهادة بخواص الإضافة الموردة ومطابقتها للمواصفات القياسية ذات الصلة. كما يجب تخزين الإضافات بطريقة تحميها من الرطوبة ومن أشعة الشمس والحرارة.

2- أهم الأنواع الشائعة من الإضافات

يوجد العديد من الإضافات الكيميائية التى تستخدم مع الخرسانه ويمكن تقسيمها إلى المجموعات الآتية:

١- إضافات تخفيض الماء والتحكم فى الشك (سبعة أنواع).

٢- إضافات الهواء المحبوس.

٣- إضافات لمنع نفاذ الماء بالخرسانة.

٤- إضافات لمقاومة إجتفاف الأسمنت بفعل الماء

٥- إضافات لتلوين الخرسانة.

٦- إضافات أخرى متنوعة.

2-1 إضافات تخفيض الماء والتحكم فى الشك

(Water Reducing and Set Controlling Admixtures)

وهذه الإضافات هى أهم وأكثر أنواع الإضافات إستخداماً وشيوعاً فى مجال الخرسانه وهى تختص بتقليل ماء الخلط (بدرجات متفاوتة) والتحكم فى تصلب الخرسانة بالتأخير أو التعجيل وتنقسم هذه المجموعة إلى سبعة أنواع مختلفة وتميزها المواصفات الأمريكية (ASTM C494) بالحروف من (A) الى (G) كما يلي:

- 1- إضافات تخفيض ماء الخلط للخرسانه (ASTM C494-Type A)
- 2- إضافات تأخير الشك (ASTM C494-Type B)
- 3- إضافات تعجيل الشك (ASTM C494-Type C)
- 4- إضافات تخفيض ماء وتأخير الشك (ASTM C494-Type D)
- 5- إضافات تخفيض ماء وتعجيل الشك (ASTM C494-Type E)
- 6- إضافات تخفيض ماء خلط للخرسانه بدرجة عاليه (ASTM C494-Type F)
- 7- إضافات تخفيض ماء خلط للخرسانه بدرجة عاليه وتأخير الشك (ASTM C494-Type G)

وكما نرى فإن الأنواع السبعة السابقة بهذه المجموعه من الإضافات ينحصر تأثيرها فى واحد أو أكثر من التأثيرات الثلاث الرئيسيه الآتية:

- ١- تخفيض ماء الخلط (الملدنات والملدنات الفائقة) ASTM Type A, F
- ٢- تأخير الشك (الموجلات) ASTM Type B
- ٣- تعجيل الشك (المعجلات) ASTM Type C


أولاً: مخفضات الماء (الملدنات والملدنات الفائقة)

ASTM Type A, F (Plasticizers and Superplasticizers)


توجد الملدنات (البلاستيزر) و الملدنات الفائقة (السوبربلاستيزر) عموماً فى صورة سائلة وتضاف الى الخلطة الخرسانية بنسبة تتراوح من 1% الى 3% من وزن الأسمنت وهى أكثر وأهم أنواع الإضافات إستخداماً وشيوعاً. وقد وجد أن نسبة 3% من الملدنات الفائقة تعطى أفضل النتائج. وتوجد الملدنات فى السوق تحت أسماء تجارية عديدة منها أدكريت – كونيلاست – سيكامنت. والفرق بين النوعين A, F هو أن ان درجة تخفيض ماء الخلط بالنسبة للنوع A (الملدنات) تتراوح من 6% الى 12% عند ثبات قوام الخلطة الخرسانية. أما بالنسبة للنوع F (الملدنات الفائقة) فإن درجة تخفيضها للماء تزيد عن 12% وقد تصل إلى 30% عند نفس قوام الخلطة الخرسانية.

وظيفتها

- تحسين خواص الخرسانه الطازجه وذلك بزيادة القابلية للتشغيل وزيادة السيولة مع ثبات نسبة (م/س).
- الحصول على خرسانه ذاتية الدمك.
- تحسين خواص الخرسانة المتصلدة وذلك بتخفيض نسبة (م/س) فى الخلطة مع ثبات درجة القابلية للتشغيل وبالتالي الحصول على خرسانة عالية المقاومة.
- الحصول على خرسانة عالية الأداء قليلة النفاذية.
- الحصول على خرسانة بدون انفصال حبيبي أو نضح.



تأثير الملدنات الفائقة على مقاومة الضغط ونسبة م/س



تأثير الملدنات او الملدنات الفائقة على الخرسانه الطازجه والمتصلده

طبيعة الملدنات

الملدنات A والملدنات الفائقة F عبارة عن مواد بوليمرية تأخذ تركيبات كيميائية متنوعة من أهمها:

الأساس الكيميائي للنوع A

- لجنوسلفونيت Ligno-Sulfonate
- كربوهيدرات Carbohydrates

الأساس الكيميائي للنوع F

- لجنوسلفونيت معدل Modified Ligno-Sulfonate
- ميلامين فورمالدهيد Melamine Formaldehyde
- نفتالين فورمالدهيد Naphthaline Formaldehyde
- فينول فورمالدهيد Phenol Formaldehyde

- ويمكن الحصول على النوع الأول (لجنوسلفونيت) كمنتج ثانوي من مصانع الورق. وتجدر الإشارة أن تأثير الملدنات الفائقة على قوام الخرسانة لا يستمر إلا لمدة من ٣٠ إلى ٦٠ دقيقة من لحظة إضافته إلى الخرسانة، و تقل هذه المدة بارتفاع درجة الحرارة حيث أن معدل الهبوط في الخرسانة المحتويه على الملدنات الفائقة يزداد بزيادة درجة الحرارة.

- أسس اختيار الملدنات والملدنات الفائقة

- ينبغي أن يكون إختيار نوع مادة الملدن على الأسس الآتية:

- ١- معدل تخفيض ماء الخلط
- ٢- معدل فقد القابلية للتشغيل
- ٣- التأثير على زمن الشك
- ٤- التوافق مع الأسمنت المستخدم
- ٥- المقاومة الناتجة للخرسانة
- ٦- الثمن و التكاليف.

- كيف تعمل الملدنات

إن كيفية عمل الملدنات أو الملدنات الفائقة في تسييل الخرسانه يأخذ واحدا أو اكثر من الصور الآتية:

١- تشتيت حبيبات الأسمنت المتكتلة وإطلاق المياه المحبوسة بينها.


٢- إحداث التنافر الكهروستاتيكي بين الجزيئات.

٣- العمل على تشحيم الطبقة الرقيقة بين حبيبات الأسمنت.


4- تقليل الشد السطحي للمياه.

5- تغير البنية التركيبييه في منتجات تفاعلات الإماهة.

إن جزئيات الأسمنت البورتلاندى العادى تتميز بميلها الشديد للتكتل عندما تخلط مع الماء وهذا الميل هو حصيلة لتفاعلات داخلية متنوعه مثل التفاعلات الالكتروستاتيكية بين الشحنات المتضادة وكذلك تفاعلات عملية الإماهة المتنوعة. تقود عملية التكتل إلى تشكيل شبكة من الجزيئات حيث تقوم هذه الشبكة بحجز نسبة من الماء حيث يكون هذا مطلوباً لإتمام عملية الإماهة وكذلك توفير التشغيلية المطلوبة فى الخرسانة. ويترتب على ذلك حدوث زيادة فى اللزوجة الظاهرية للنظام الأسمنتى. ودور الملدنات أو الملدنات الفائقة هنا هو العمل على فصل حبيبات الأسمنت المتكتلة عن بعضها ومن ثم الحصول على توزيع متجانس للمياه وإتصال مثالى بين المياه وحبيبات الأسمنت



وجود ملدنات (تشتت)



بدون ملدنات (تكتل)

دور الملدنات والملدنات الفائقة في فصل وتشتيت حبيبات الأسمنت المتكتله

ثانياً: إضافات تأخير الشك (المؤجلات) ASTM Type B (Retarders)

وظيفتها:

تؤخر شك الأسمنت أى تزيد زمن شك و تصلد الخرسانة وتقلل درجة حرارة الإماهة للأسمنت فيقل معدل زيادة المقاومة وقد تسبب المؤجلات زيادة الإنكماش اللدن فى الخرسانة ولكن ليس لها تأثير يذكر على الخواص الطبيعية والميكانيكية للخرسانة المتصلدة.

الهدف منها:

- عمل خرسانة فى الأجواء الحارة حيث يحدث الشك الإبتدائى للأسمنت سريعاً جداً.
- إذا كانت ظروف صب الخرسانة صعبة ويلزم جعل المونة الأسمنتية لدنة أو سائلة لمدة طويلة.
- إذا كانت هناك رسالة من الأسمنت ذات زمن شك صغير جداً.
- الحصول على خرسانة ذات ركام بارز ظاهر بسطحها.

أهم المركبات المستخدمه:

المواد الكربوهيدراتيه Carbohydrates والسكر Sugar وأملاح الزنك Zink والفسوفات Phosphates.

ثانياً: إضافات تعجيل الشك (المعجلات) ASTM Type C (Accelerators)

وظائفها:

تعجل أو تسرع من شك الأسمنت أى تقلل زمن شك و تصلد الخرسانة وبالتالي يزداد معدل التصلد وكذلك تزداد الحرارة المنبعثة المبكرة.

الهدف منها:

أ- تستخدم بغرض التعجيل بالشك كما فى الاحوال الآتية:

- إزالة تأثير تأخر الشك الناتج من درجات الحرارة المنخفضة.

- إزالة تأثير تأخر الشك الناتج من إستخدام اضافة أخرى.

- أعمال الطوارئ مثل وقف رشح المياه فى الخزانات.

ب- تستخدم بغرض الحصول على خرسانه مبكرة المقاومه كما فى:

- إزالة الفرم مبكراً.

- التعجيل بزمن إستخدام المنشأ الخرسانى.

- تقليل المدة المطلوبة للمعالجة.

أهم المركبات المستخدمة:

المركبات المستخدمة كمعجلات للشك فى الخرسانة هى الهيدروكسيدات القلوية وأملاح الكربونات الذائبة والسليكات و نترات الكالسيوم وأملاح الكربونات الذائبة و **كلوريد الكالسيوم** وهو الأكثر شهرة نظراً لرخص سعره وكفائته العالية فى رفع المقاومة المبكرة وتقليل زمن الشك وتستخدم بنسب 1% الى 2% و بحد أقصى 4% من وزن الأسمنت. ولكن من عيوب إستخدام كلوريد الكالسيوم فى الخرسانة المسلحة هو إمكانية حدوث تآكل وصدأ فى حديد التسليح نتيجة تواجد أيونات الكلور فى وجود الرطوبة والأكسجين. لذلك يجب عدم إستخدام كلوريد الكالسيوم فى الخرسانة المحتوية على حديد تسليح. ويوجد مركبات أخرى بديلة ولكنها أقل كفاءة وأعلى ثمناً مثل نيتريت الكالسيوم وأملاح النترات والكربونات والسليكات.

إحتياجات:


- عدم زيادة نسبة هذه الإضافات عن الحد الأقصى وذلك مخافة حدوث الشك الخاطف Flash Set

- استخدامها فى الأجواء الحارة بحساب وحذر لتلافى حدوث شروخ الانكماش.

2-2 إضافات الهواء المحبوس Air Entraining Admixtures

الهدف منها:

تقليل وزن الخرسانه وزيادة المتانه Durability وخاصة المقاومة للصقيع Frost Resistance ويتم ذلك عن طريق إحداث فقاعات Bubbles هوائية دقيقة (غير متصله) موزعة توزيعاً منتظماً خلال الكتله الخرسانيه وتبقى كذلك بعد تصلد الخرسانه



تأثير إضافات الهواء المحبوس في تحسين مقاومة السقيع

ويمكن ان يتم ذلك بطريقتين

١- إضافة مواد تحدث رغاوى Foaming وذلك أثناء خلط الخرسانة مثل بعض المركبات العضوية كالأصماغ الخشبية Resins والزيوت والمنظفات الصناعية.

٢- استخدام مواد صلبة تتفاعل مع الأسمنت وتنتج غاز الهيدروجين على هيئة فقاعات دقيقة كثيرة مثل مسحوق بودرة الألمنيوم وبودرة الزنك والمغنسيوم.

وتستخدم هذه المواد بنسب تتراوح من ٠,٠١% إلى ٠,٠٣% من وزن الأسمنت وتحدث هواء محبوس يتراوح من ٥% إلى ١٥% من حجم الخرسانه. ولا تؤثر هذه الإضافات على زمن الشك للخرسانة بينما تؤدي إلى زيادة إنكماش الجفاف وتقل المقاومة فقد وجد أن هناك علاقة عكسية بين نسبة الهواء المحبوس

في الخلطة ومقاومة الضغط للخرسانة، حيث تقل المقاومة بمعدل حوالى ٥% تقريباً لكل نسبة هواء محبوس مقدارها ١%.

3-2 إضافات لمنع نفاذ الماء بالخرسانة Permeability-Reducing Admixtures

الهدف منها:

تساعد على مقاومة نفاذ الماء إلى الخرسانة ولكنها لا تمنع نفاذ الماء تماماً. وللوصول إلى درجة عالية من مقاومة النفاذ ينبغي العناية بتصميم الخلطة الخرسانية ثم العناية بعملية الدمك والمعالجة.

ويمكن تحسين نفاذية الخرسانة من خلال:

1- إضافات صاده للماء Water Proofing Agents


وهي تعمل على منع الخرسانة من امتصاص ماء المطر والمياه السطحية الملامسه ومن أمثلتها زيوت البترول والشمع Wax وتضاف بنسبة تتراوح من ٠,١% إلى ٠,٤% من وزن الأسمنت. وتستخدم المواد البوليمرية أيضاً لهذا الغرض وذلك في صورة دهانات لأسطح الخرسانة لسد الفجوات الهوائية والشروخ الشعرية الموجوده بالسطح.

2- إستعمال الملدنات الفائقة Superplasticizers

وهي تفيد هنا بطريقة غير مباشرة حيث أنها تعمل على تقليل ماء الخلط وبالتالي الحصول على أقل نسبة فراغات ممكنة بالخلطة ومن ثم تتحسن منفذية الخرسانة.

3- إستعمال مواد بوزولانية مائه للفراغات Pozzolanic Materials (Filling Effect)

والمواد البوزولانية هي المواد التي تتفاعل مع هيدروكسيد الكالسيوم الحر الناتج من تفاعل الأسمنت مع الماء مكونة مركبات غير قابله للذوبان مثل سيليكات وألومنيات الكالسيوم والتي تعمل على سد الفجوات الداخليه والمسام الشعريه ومن أمثلتها مادة غبار السيليكا Silica Fume وهي مادة تتكون من حبيبات دقيقة جداً مساحتها السطحية حوالى أربعة إلى خمسة أمثال المساحة السطحية للأسمنت (٢٠٠٠٠ سم^٢/جم) وهي ناتج ثانوى Byproduct في صناعة سبائك السيليكون والفيروسليكون. وتتفاعل مادة غبار السيليكا مع هيدروكسيد الكالسيوم مكونة سيليكات الكالسيوم المماهة والتي لاتذوب فتؤدى إلى تقليل الفجوات الداخلية والمسام الشعريه.



دور غبار السليكا في تحسين نفاذية الخرسانه

4-2 إضافات لمنع اجتراف الأسمنت بفعل الماء Antiwashout Admixtures

عند صب الخرسانه تحت الماء يعمل الماء على إجتراف الأسمنت من الخرسانة وينتج عن ذلك نقص في مقاومتها و تعكر في المياه المحيطة بها. ولهذا السبب يستخدم هذا النوع من الإضافات التي تعتبر من أحدث أنواع الإضافات الموجودة. و تعمل هذه الإضافات على تكوين جل في الماء المحيط بحبيبات الأسمنت فتحميها من الإجتفاف بفعل الماء كما تعمل على زيادة اللزوجة و التماسك بين جزئيات الخرسانة و تحسن من مقاومتها للإنفصال. ويستخدم هذا النوع من الإضافات أيضاً في إنتاج الخرسانة عالية السيولة أو الخرسانة ذاتية الدمك حيث تقوم هذه الإضافات بمقاومة الإنفصال الحبيبي وزيادة التماسك للخرسانه. وتتكون هذه الإضافات من بوليمرات أكريليكية أو مركبات سليولوزيه على هيئة بودره قابله للذوبان في الماء وتضاف إلى الخلطة بنسبة تقريبية ١% من وزن الأسمنت.

ويمكن تلخيص تأثير هذا النوع من الإضافات فيما يلي:

- ١- تتحسن قدرة الخرسانه على مقاومة إنفصال مكوناتها.
- ٢- تتحسن مقاومة الخرسانه للزيف بدرجة كبيرة.
- ٣- الخرسانه المحتويه على هذه الإضافات يكون لها القدرة على الإنسياب والتسويه الذاتية.
- 4- تؤدي هذه الإضافات إلى نقص مقاومة الضغط للخرسانه المصبوبة تحت الماء بنسبة قد تصل إلى ٢٠% إذا ما قورنت بمقاومة الضغط للخرسانه المماثلة و المصبويه في الهواء.

5-2 إضافات لتلوين الخرسانه Coloring Admixtures

وهى عبارة عن أكاسيد معدنيه Metallic Oxide وهى متوفره فى صورة مواد طبيعيه أو صناعيه ويشترط فيها أن تكون خاملة كيميائياً وأن لا تزيد نسبتها عن ١٠% من وزن الخرسانه. ومن أهم المواد المستخدمة فى ذلك:

←	أكسيد الحديد الأسود والكربون	←	اللون الرصاصي أو الأسود
←	ثاني أكسيد التيتانيوم	←	اللون الأبيض
←	أكسيد الكروم	←	اللون الأخضر
←	أكسيد الحديد الأحمر	←	اللون الأحمر
←	أكسيد الحديد الأصفر	←	لون سن الفيل
←	أكسيد الحديد البني	←	اللون البني



6-2 إضافات أخرى متنوعه Miscellaneous Admixtures

يوجد العديد من الإضافات الأخرى التى تستخدم مع الخرسانة منها:

- 1- إضافات حقن الخرسانه.
- 2- إضافات للمساعدة فى ضخ الخرسانه.
- 3- إضافات لمنع تكون الفطريات والبكتريا على الأسطح الخرسانية للمنشآت المائيه.
- 4- إضافات لمنع التآكل والصدأ فى حديد التسليح.
- 5- إضافات لتقليل التفاعل القلوى بين الركام والأسمنت.
- 6- إضافات لتحسين التماسك بين حديد التسليح والخرسانه.