

## خواص واختبارات الخرسانه الطازجه

### Properties and Testing of Fresh Concrete

#### 1- مقدمه

تمر الخرسانة من لحظة إضافة الماء لها وحتى إنتهاء عمرها الافتراضى بالمراحل الثلاثة الآتية:

#### أ-الخرسانه الطازجه (Fresh Concrete)

وهى الخرسانة التى تبدأ من لحظة إضافة الماء إلى مكونات الخرسانة الجافة وحتى لحظة حدوث زمن الشك الابتدائى. وتمتاز هذه المرحلة بالقدرة على الخلط والنقل والصب.

#### ب- الخرسانه الخضراء (Green Concrete)

وهى الخرسانة المتكونة فى الفترة من بداية شك الاسمنت وحتى بداية تصلد الخرسانه اي في حدود 24 ساعه. وفي هذه المرحلة لايسمح للخرسانه بالخلط والنقل والصب لأنها تكون قد شكت كما إنها لا تقوى على تحمل أى نوع من الإجهادات.

#### ج- الخرسانه المتصلده (Hardened Concrete)

وهى تبدأ بتصلد الخرسانة (أى عند عمر ٢٤ ساعة) وحتى نهاية عمرها الافتراضى وتمتاز هذه المرحلة بأنها بداية زيادة مقاومه الرئسيه للخرسانه (مقاومة الضغط) وقدرتها على مقاومة الأحمال بمرور الزمن.

#### 2- تحضير عينات اختبارات الخرسانه الطازجه

- 1- يجب أن تكون العينة المأخوذة من الخرسانة الطازجة ممثله تماما للخلطه.
- 2- تكون العينه مأخوذه من أماكن متفرقه من الخلطه.
- 3- يجب حماية عينة الاختبار من التأثيرات الجويه مثل الشمس والرياح والامطار والاتربه وذلك في الفتره بين تحضير العينه واجراء الاختبار التي يجب الا تزيد عن 15دقيقه .

#### 3- الخواص الرئسيه للخرسانه الطازجه

للخرسانة الطازجة أربعة خواص رئسيه هى:

- 1- قوام الخلطه الخرسانيه (Consistency)
- 2- قابيلة التشغيل (Workability)
- 3- الانفصال الحبيبي (Segregation)

**1- قوام Consistency****تعريف القوام:**

- قوام الخرسانه الطازجه يعبر عن درجة بلل الخرسانه (Degree of wetness) فمثلاً يقال خرسانه جافه القوام (Dry) أو صلبة القوام (Stiff) أو لدنة القوام (Plastic) أو مبتلة القوام (Wet) أو رخوة القوام (Sloppy).
- قوام الخرسانه الطازجه يعبر عن السيوله النسبيه للخرسانه اي أنه يبين النسبة بين كمية ماء الخلط وكمية المواد الجافه بالخرسانه.
- **الغرض من تحديد القوام** هو ضمان الحصول على خرسانه ذات درجة سيوله أو لدونه تتناسب مع مختلف الأعمال الإنشائية. كما أنه من أهم وأبسط الخواص التي تساعد على التأكد من إنتظامية خلطات الخرسانه الطازجه وتجانسها وضبط جودتها وذلك قبل الصب مباشرة.

**طرق تعيين القوام**

يوجد ثلاثة طرق رئيسيه لتعيين قوام الخرسانه وهى:

- اختبار الهبوط للخرسانه (Slump Test)
- اختبار الانسياب للخرسانه (Flow Test)
- اختبار كرة كيللي (Kelly Ball Test)

**اختبار الهبوط للخرسانه (Slump Test)**

**الغرض من الاختبار:** تحديد قوام الخلطة الخرسانية بتعيين مدى هبوطها بعد تشكيلها على هيئة مخروط ناقص وذلك إما فى المعمل أو فى موقع التنفيذ. ويعتبر هذا الاختبار من أبسط وأفضل الوسائل لضبط الجودة فى محطات الخلط وفى مواقع التنفيذ.


- قالب الإختبار: عبارة عن مخروط ناقص مصنوع من معدن متين بسمك ١,٥ مم على الأقل مفتوح من أعلى ومن أسفل ، قطر فتحته العليا ١٠سم والسفلى ٢٠سم وإرتفاعه ٣٠سم.
- قضيب الدمك: وهو سيخ من الصلب بقطر ١٥مم وطول ٦٠سم.



### - طريقة إجراء الاختبار

- ينظف السطح الداخلى للقالب بحيث لا توجد به أى مياه عالقه أو آثار خرسانيه.
- يوضع القالب على سطح أفقى أملس غير مُنفذ للماء على أن يثبت جيداً.
- يملأ القالب على ثلاث طبقات إرتفاع كل منها يساوى ثلث إرتفاع القالب تقريبا على أن تدمك كل طبقه بواسطة قضيب الدمك ٢٥ مرة موزعه تقريبا على السطح وبشرط أن ينفذ القضيب إلى الطبقة التى تحتها.
- بعد الانتهاء من دمك الطبقة العليا للقالب يسوى سطحها مع حافة القالب.
- يرفع القالب بعد ملئه مباشرة فى إتجاه رأسى وببطء وعنايه.
- يقاس مقدار الهبوط (Slump) بعد رفع القالب مباشرة وهو الفرق بين إرتفاع القالب وإرتفاع مركز عينة الخرسانة الطازجة. يتم توصيف القوام إما جاف أو صلب أو لدن أو مبتل أو رخو وذلك طبقاً لقيمة الهبوط.






الهبوط (مم)	درجة الدمك	نوع العنصر الإنشائي
صفر - ٢٥	دمك ميكانيكي	خرسانة كتلية.
٢٥ : ٥٠	دمك ميكانيكي	القواعد الخرسانية خفيفة التسليح ومتوسطة التسليح. قطاعات خرسانية خفيفة التسليح.
٥٠ : ١٠٠	دمك ميكانيكي دمك يدوي	قطاعات خرسانية متوسطة وعالية التسليح. قطاعات خرسانية خفيفة التسليح.
١٠٠ : ١٢٥	دمك خفيف	قطاعات خرسانية كثيفة التسليح.
١٢٥ : ٢٠٠	دمك خفيف	أساسات عميقة وخرسانة قابلة للضخ مع استخدام إضافات كيميائية (ملدنات أو ملدنات فائقة)


الهبوط (مم)	صفر-٢٠	١٠-٤٠	٣٠-١٢٠	١٠٠-٢٠٠	١٨٠-٢٢٠
قوام الخلطة الخرسانية	جاف	صلب	لدن	مبتل	رخو
Consistency	Dry	Stiff	Plastic	Wet	Sloppy

### ملاحظات

- يجب أن لا يزيد المقياس الإعتباري الأكبر للركام المستخدم عن ٤٠مم.
- يجب أن لا تزيد الفترة بين إنتهاء الخلط وبداية إجراء الإختبار عن دقيقتين.
- تحدث ثلاثة أشكال مختلفة لحالة الهبوط فقد يكون هبوطاً حقيقياً (True Slump) أو هبوط قص (Shear Slump) أو انهيار (Collapse).
- يراعى اعادة الإختبار على عينه أخرى فى حالة حدوث إنزلاق جانبي (Slipping) فى العينه او انهيار (Collapse) إذا تكرر ذلك فى حالة إعادة الإختبار فيقياس الهبوط مع تسجيل ذلك مع النتيجة.



### أشكال الهبوط المختلفة



### نموذج للهبوط الحقيقي

- وتجدر الإشارة أنه في حالة الخرسانة ذات درجة السيولة العالية او التي يزيد فيها الهبوط عن 22 سم مثل الخرسانة ذاتية الدمك فإنه يتم قياس انسياب الهبوط وهو القطر المتوسط للخرسانة المناسبة بعد رفع مخروط الهبوط وفي الخرسانة ذاتية فيشترط ان لا يقل انسياب الهبوط عن 60-70 سم.




### انسياب الهبوط في الخرسانة ذاتية الدمك

## اختبار الانسياب (Flow Test)

**الغرض من الاختبار:** يختص هذا الاختبار بتعيين النسبة المئوية لانسياب الخرسانه وذلك بإجراء إهتزاز ترددي لمخروط ناقص من الخرسانه موضوع على لوح معدني وتسجيل مدى إنتشار أو انسياب الخرسانة كنسبه مؤويه من القطر الأصلي لقاعدة المخروط.

### - طريقة إجراء الاختبار

- ينظف القرص جيداً بالماء ثم يجفف بعنايه حيث لا يبقى به أثر لماء التنظيف.
- يوضع القالب مثبتاً في وسط القرص وذلك بالضغط على مقبضية باليد.
- يُملأ القالب على طبقتين إرتفاع كل منها يساوي نصف الارتفاع تقريباً على ان تدمك كل طبقة بواسطة قضيب الدمك القياسي ٢٥مره موزعه تقريباً بالتساوي على سطح المقطع المستعرض للقالب بشرط أن ينفذ القضيب إلى الطبقة التي تليها (يراعى أن يكون نصف عدد ضربات الدمك في إتجاه مائل إلى الخارج والنصف الثاني في إتجاه رأسى).



جهاز الانسياب لتحديد القوام

- بعد الانتهاء من دمك الخرسانه للطبقة العليا للقالب يسوى سطحها مع حافة القالب بالمسطرين مع مراعاة ملء القالب تماماً.
- تُزال الخرسانة الزائدة التي سقطت على قرص الإختبار عند تسوية السطح ثم ينظف جيداً حول قالب الإختبار.
- يُرفع القالب المعدني بعد ملئه مباشرة من الخرسانة بانتظام في إتجاه رأسى.
- يُرفع القرص ويخفض بمعدل منتظم لمسافة ١٢,٥م وذلك ١٥مره في مدى حوالي 15 ثانية.
- تقاس قاعدة الخرسانة المنسابة نتيجة الرفع والخفض المذكورة ويكون القياس لقطر القاعدة في ٦ إتجاهات مختلفة ثم يؤخذ متوسط هذه القراءات ليمثل قطر الانسياب لقاعدة المخروط الخرسانى بعد انسياب الخرسانة.



➤ تحسب النسبة المئوية لإنسياب الخرسانة (لأقرب ٥مم) بإعتبارها النسبة المئوية لزيادة قطر الإنسياب عن قطر القاعدة الأصلى كما يلى:



$$\text{النسبة المئوية للإنسياب} = \frac{\text{قطر الإنسياب (سم) - ٢٥}}{٢٥} \times ١٠٠$$

(حيث أن قطر القاعدة الأصلى للمخروط الخرسانى يساوى ٢٥سم)

➤ ويعتبر اختبار الإنسياب اختباراً معملياً فى معظم الحالات نظراً لعدم سهولة تواجد الجهاز فى موقع العمل. ويمثل الجدول الآتى النسب المئوية للإنسياب عند درجات القوام المختلفه.

النسبة المئوية للإنسياب	صفر-٢٠%	١٥-٦٠%	٥٠-١٠٠%	٩٠-١٢٠%	١١٠-١٥٠%
قوام الخلطة الخرسانية	جاف	صلب	لدن	مبتل	رخو
Consistency	Dry	Stiff	Plastic	Wet	Sloppy

### اختبار كرة كيللي (Kelly Ball Test)

وهذه الطريقة يحدد بها قوام الخرسانه ببسر ودقة كافيين وهو إختبار مشابه للهبوط إلا أنه أسهل منه وأسرع منه.

يتكون الجهاز أساساً من ثقل على شكل نصف كرة نصف قطرها ١٥ سم

ووزنها ١٣,٦ كجم يتصل بها يد عليها مقياس مدرج والكل ينزلق من فتحة داخل إطار ويمكن وضع هذا الإطار على سطح الخرسانه المراد قياس قوامها كما أن هذا الإطار يصلح فى نفس الوقت لإستخدامه

كمستوى ثابت للمقارنه وقت الإختبار ويلاحظ أن جميع أجزاء الجهاز تصنع من الصلب أو أى معدن مشابه.



جهاز كرة كيلي لقياس القوام

#### - طريقة إجراء الاختبار



- يمكن وضع الخرسانه فى وعاء أو يمكن إجراء الإختبار والخرسانه فى مكانها داخل الفرم بعد صبها مباشره، وفى الحالتين يجب ألا يقل سمك الخرسانه عن ١٥ سم وأن يكون لها سطحاً مستوياً بأقل بعد يساوى ٣٠ سم. ويجب جعل سطح الخرسانه مستوياً وناعماً.
- يوضع الجهاز بعنايه فوق سطح الخرسانه مع رفع اليد إلى أعلى وجعل الإطار يرتكز برفق فوق السطح ثم تترك اليد لتتزلق داخل الإطار. تُقرأ مسافة إختراق الثقل داخل الخرسانه مباشره على اليد المدرجه لأقرب ٥ مم. يؤخذ متوسط عدة قراءات فى أماكن متفرقه. وتنفيد هذه الطريقه فى بيان ومقارنة قوام الخرسانه عند صبها مباشره داخل الفرم.





**-العوامل التي تؤثر على قوام الخرسانه:-**




- نسبة مكونات الخرسانة: من ماء ورمل وزلط وأسمنت حيث يزداد الهبوط بزيادة محتوى الماء في الخلطة. أو بزيادة نسبة الأسمنت. أو لصغر نسبة الرمل إلى الزلط.



- نعومة الأسمنت (المساحة السطحية للأسمنت) حيث يزداد الهبوط بزيادة المساحة السطحية للأسمنت وحتى حوالى ٢٠٠٠ سم<sup>٢</sup>/جم ثم تقل بعد ذلك بشرط ثبوت جميع العوامل الأخرى في الخلطة الخرسانية.
- المقاس الإعتبارى الأكبر للركام حيث يزداد الهبوط بزيادة ذلك المقاس ويقل كلما صغر حجم الحبيبات.



- الزمن بين الإنتهاء من خلط الخرسانة وبين إجراء إختبار الهبوط حيث يقل الهبوط بزيادة ذلك الزمن.
- حرارة الجو: حيث يقل الهبوط كلما زادت حرارة الجو (نتيجة تبخر جزء من ماء الخلط).



➤ الإضافات: تعمل الإضافات على تحسين قوام الخرسانه بدرجات متفاوتة وأهم هذه الإضافات الملدنات (Superplasticizers) وهى مواد سائلة تضاف إلى الخلطه بنسبة 1-3% من وزن الاسمنت.

## 2- قابلية التشغيل Workability

### تعريف القوام:

قابلية التشغيل هى الخاصية التى تبين السهولة التى يمكن بها صب ومناولة الخلطه الخرسانية كما تبين درجة تجانسها ومقاومتها للإنفصال الحبيبي.

طرق تعيين قابلية التشغيل

يوجد عدة طرق لتعيين قابلية الخرسانة للتشغيل ومن أهم هذه الطرق:

- اختبار عامل الدمك (Compacting Factor Test)
- طريقة في بي (Vee-Bee Test)

### 1- اختبار عامل الدمك (Compacting Factor Test)

الغرض من الاختبار: يجرى هذا الاختبار لتحديد درجة قابلية تشغيل الخرسانه الطازجه وهذا الإختبار مبني على أساس أن الجهد اللازم لدمك الخرسانة يعبر عن مدى القابليه للتشغيل.

## طريقة إجراء الاختبار

- توضع الخلطة الخرسانية في المخروط العلوى بواسطة الجاروف ويسوى سطحها مع حافة المخروط.
- يفتح الباب الموجود في أسفل المخروط العلوى بحيث يسمح بهبوط الخرسانة تحت تأثير وزنها فقط إلى المخروط السفلى.
- تكرر نفس الخطوات بالنسبة للمخروط السفلى فتمر الخرسانة إلى الإسطوانة.



جهاز عامل الدمك

- بعد الإنتهاء من ملئ الإسطوانة يسوى سطحها وتنظف جوانبها وحوافها الخارجيه ثم توزن ويعين وزن الخرسانة المائه للإسطوانة وهو وزن الخرسانة المدموكة جزئياً = و.
- يعاد ملء الإسطوانة من نفس الخلطة الخرسانية على 6 طبقات على أن تدمك كل طبقه يدوياً أو ميكانيكياً حتى تملأ تماماً بالخرسانة ثم توزن ويعين وزن الخرسانة المائه للإسطوانة وهو وزن الخرسانة المدموكة كلياً = ك.

$$\text{عامل الدمك} = \frac{\text{وزن الخرسانة المدموكة جزئياً (نتيجة هبوطها)}}{\text{وزن الخرسانة المدموكة كلياً (نتيجة دمكها)}} = \frac{\text{و}}{\text{ك}}$$

- وبمعرفة عامل الدمك يمكن تحديد درجة قابليته للتشغيل ويعتبر إختبار عامل الدمك إختباراً معملياً وغير مناسب لموقع العمل إلا فى المنشآت الكبيرة. وتستخدم هذه الطريقة لقياس قابلية التشغيل لجميع الخلطات الخرسانية بإستثناء الخلطات منخفضة القابلية للتشغيل والخلطات الخشنة لتعذر الحصول على نتائج دقيقة لهذه الخلطات.

### القابلية للتشغيل معبراً عنها بعامل الدمك

الإستعمال المناسب للخرسانة.	الهبوط (سم)	عامل الدمك	درجة التشغيلية
الطرق المستخدم فيها الهز بالماكينات العادية أو اليدوية	صفر-٢,٥	٠,٧٨	منخفضة جداً
الطرق المستخدم فيها الهز بالماكينات اليدوية أو الهز اليدوى إذا كان الركام مستديراً أو زاوياً. الخرسانة الكتلية فى الأساسات بدون اهتزازات أو الخرسانة المسلحة التى يها تسليح خفيف بواسطة الدمك بالهز.	٥-٢,٥	٠,٨٥	منخفضة
الأسقف المدموكة باليد أو الخرسانة المسلحة ذات التسليح الثقيل والمدموكة باليد أو بالإهتزازات.	١٠-٥	٠,٩٢	متوسطة
للقطاعات ذات التسليح الشديد جداً غير المناسب للهز .	١٧,٥-١٠	٠,٩٥	عالية

### 2- طريقة في بي (Vee-Bee Test)

- بفرض أن كمية الطاقه اللازمه لتمام الدمك تمثل درجة التشغيليه للخليط معبراً عنها بالزمن اللازم بالثانيه لإعادة التشكل الكامل. ويفترض أن إعادة التشكل قد إكتملت عندما يغطى اللوح الزجاجى الخرسانه تماما وعندما تتلاشى كل الفراغات فى الخرسانه ويحدد هذا بالنظر الذى يعتبر أحد عيوب إجراء الإختبار. ويتم الدمك بواسطة منضدة إهتزاز.
- وهذا الجهاز أميز من جهاز عامل الدمك حيث قد تلتصق بعض الخرسانه الجافه فى القواديس وهو مناسب جداً فى حالة إختبار الخرسانه الجافه أو الخرسانه التى بها ألياف. و قد يستخدم أيضاً للتعبير عن القوام.



جهاز في بي



## -العوامل التي تؤثر على قابلية التشغيل الخرسانه:

### 1- الركام

- مقاس الركام: زيادة نسبة الرمل تزيد من الإحتكاك وبالتالي تزيد صلابة الخلطة
- شكل حبيبات الركام: الحبيبات المدورة أكثر قابليه للتشغيل بينما الحبيبات الزاويه والمفلطحه والغيرمنتظمة صعبة التشغيل.
- حالة السطح: تقل درجة التشغيل بسبب خشونة السطح مثل حالة الأحجار المكسرة.
- المسامية: تقلل زيادة المسامية من حركة الحبيبات وتزيد من الإحتكاك الداخلى بينها وتقل التشغيليه.

### 2- نسبة الماء للأسمنت

- صغر نسبة (م/س) تعطى خرسانه جافه وزيادة هذه النسبه لدرجة معينه ينتج عنها خرسانه لها درجة تشغيل أفضل ولكن الزيادة الكبيره فى نسبة الماء ينتج عنها خرسانه ذات تشغيليه رديئه نظرا لسيولتها.



### 3- الإضافات

- تعمل الإضافات على تحسين درجة التشغيل للخرسانة بدرجات متفاوتة وأهم هذه الإضافات هي المعدنات (Superplasticizers) وهي مواد سائلة تضاف إلى الخلطة بنسب 1:3% من وزن الاسمنت.

### 4- الهواء المحبوس

- يعمل الهواء المحبوس في الخرسانة على تحسين القابلية للتشغيل وذلك إذا كانت نسبته تتراوح من 3% إلى 7%.

### 3- الانفصال الحبيبي Segregation

- الانفصال الحبيبي هو انفصال مكونات الخرسانة بحيث يصبح توزيع هذه المكونات غير منتظم. ويوجد نوعان من الانفصال الحبيبي للخرسانة:
- 1- انفصال الحبيبات الكبيره من الركام نتيجة لكونها أكثر ترسباً. وذلك يكون في الخلطات الجافه جداً وخاصة الفقيره في الأسمنت.
- 2- انفصال الأسمنت اللباني ويحدث ذلك في الخلطات المبتله جداً.





### اسباب حدوث الانفصال الحبيبي:

- ١- **الخلط:** عند زيادة زمن الخلط عن الزمن اللازم والمناسب فقد يحدث انفصال نتيجة قوة الطرد المركزية لحظة الخلاط والذي ينتج عنه أن الركام الصغير يلتصق بالجدار والكبير يهبط الى أسفل. ولتلافي ذلك يجب عدم زيادة زمن الخلط عن الزمن المحدد لذلك. كذلك يجب عند تفريغ الخلاط أن لا تزيد مسافة التفريغ عن ١,٠ متر.
- ٢- **النقل:** عند نقل الخرسانة إلى موضع الصب يمكن حدوث انفصال نتيجة الرج و التارجح لعربات النقل وخاصة في الخلطات المبتله.
- ٣- **الصب:** يجب مراعاة عدم الصب من إرتفاعات عاليه.
- ٤- **الدمك:** الدمك الزائد قد يسبب انفصلاً حبيبياً.

### لملأفة الانفصال الحبيبي

- ١- ينبغي العناية بتصميم الخلطة الخرسانية وضبط مكوناتها عن طريق زيادة المواد الناعمة مثل الأسمنت والركام الصغير وكذلك تقليل نسبة (م/س) مما يؤدي إلى تماسك أكبر للخلطة الخرسانية.
- ٢- استخدام إضافات تقليل ماء الخلط (Superplasticizers).
- ٣- مراعاة عمليات الصنائه من خلط و نقل و صب كما سبق شرحه.
- ٤- استخدام إضافات تحسين اللزوجة (Viscosity Enhancing Admixtures).

### 4- النضح Bleeding

النضح هو تكون طبقة من الماء على سطح الخرسانه المصبوبه حديثا بعد دمكها و تسويتها.

### اسباب حدوث النضح:

كثرة الدمك الذى يؤدى إلى هبوط المكونات الثقيله (الركام) إلى أسفل وصعود العجينة الأسمنتيه إلى أعلا وكذلك زيادة ماء الخلط. وأضرار النضح تتلخص فى الآتى:

١- إحتواء الطبقة العليا على نسبة عاليه من الماء مما يسبب وجود فراغات فى تلك الطبقة نتيجة تبخر الماء وبالتالي ضعف مقاومه الخرسانه.

٢- عند صعود الماء إلى أعلا يحمل معه جزيئات ناعمه من الأسمنت تكون طبقة هشه على السطح بعد تبخر الماء وجفافه ولذلك يلزم إزالة هذه الطبقة قبل الإستمرار فى الصب.

٣- تراكم طبقة رقيقه من الماء تحت سطوح الركام الكبير والحديد مما يؤدى إلى فراغات وضعف قوة التماسك بين الخرسانه وحديد التسليح.

### لملأفة ظاهرة النضح:

يجب إستعمال كمية ماء خلط مناسبه وعدم إستعمال خلطات مبتله جداً أو بها نسبة قليله من المواد الناعمه مثل الأسمنت والرمل. كما إن إستخدام نسبة من الملدنات فى الخلطه يؤدى إلى تحسين خواص الخرسانه ويعمل على تقليل ماء الخلط وتلاشى ظاهرة النضح.

