

الركام (Aggregates)




- مقدمة

تتكون الخرسانة من ركام متدرج من حبيبات صغيرة وحبيبات كبيرة متماسكة مع بعضها البعض بمادة لاحمة هي عجينة الأسمنت. أى أن الخرسانة عبارة عن ركام وأسمنت وماء، ومع أن الأسمنت متفاعلا مع الماء مكونا عجينة الأسمنت المتصلدة والمسؤلة بشكل كاف عن المقاومة إلا أنه يصعب عمل وتصنيع الخرسانة من الأسمنت والماء فقط لسببين أساسيين هما:

- ١- التكلفة العالية
- ٢- والتغير الحجمى العالى لعجينة الأسمنت (الانكماش والزحف)

ولذلك يمكن التغلب على هذه المشاكل باستخدام الركام كعنصر أساسى متحدا مع عجينة الأسمنت ومكوّنًا الخرسانة. ويستخدم ركام الخرسانة كمادة مألثة نسبيًا لا يدخل في تفاعلات كيميائية معقدة مع الماء، إلا أن هذه النظرة المبسطة لدور الركام في الخرسانة نظرًا للدور الفعال الذى يقوم به الركام فى تحديد كثير من الخواص الهامة للخرسانة. ويمثل الركام من (٦٠-٨٠%) من حجم الخلطة الخرسانية والذى ينظر إلى محتواه كموائى رخيصة التكلفة نسبيًا، إلا أنه له تأثير كبير على مقاومة الخرسانة للأحمال التى تتعرض لها وعوامل البرى وفعل لعوامل الجوية المختلفة (حرارة - برودة - جفاف - بلل) وتحمل الخرسانة مع الزمن ، وكذلك تأثيره المفيد جدًا فى إنقاص التغيرات الحجمية الناتجة من عجينة الأسمنت ورطوبة الخرسانة.



- **الركام** : هو الحبيبات الصخريه في صورة رمل وزلط

- **دور الركام في الخرسانه:**

- ١- ماده مائه رخيصة (٦٠-٨٠% من الكتله الخرسانيه).
- ٢- يساعد على تقليل التغيرات الحجميه داخل الخرسانه.
- ٣- يساعد الخرسانه على مقاومة الأحمال والبري والاحتكاك والحراره والجفاف والبلل.

- تصنيف الركام Classification of agg

1- ركام من مصادر طبيعيه (ركام طبيعي) Natural aggregates

- وهو الركام المستخرج من المصادر الطبيعية (دون اجراء اي صناعه عليه) على أن يكون على حالته الطبيعية بدون تغيير أثناء خطوات الانتاج، إلا في بعض الحالات التي يتم فيها تغيير مقاس الركام المستخدم أو غسيله أو تكسيره ولكن بدون أي تدخل في طبيعة تكوينه. ويتكون ركام الخرسانة غالبًا من الرمل والزلط والصخر المكسر مثل الحجر الجيري والدلوميت والجرانيت وأحيانًا حبيبات خام الحديد والحجر الخفاف وكلها جميعًا من الركام الطبيعي.



١- ركام صناعي Artificial aggregates

١- الركام الناتج كمنتج ثانوي by product

وهو ركام ناتج بجوار انتاج لشيء آخر مثل خبث الفرن العالي (Air cooled slag).



١- ركام صناعي Artificial aggregates

٢- ركام خفيف Light weight aggregates

يصنع خصيصا لعمل الخرسانات الخفيفه مثل الحجر الخفاف.



١- ركام صناعي Artificial aggregates

٣- الركام المعماري Architecture aggregates

هو الذي يستخدم لأغراض الزينه مثل الركام الملون او حبيبات الزجاج أو السيراميك والرخام.



- خواص الركام Properties of aggregates

١- المقاس Size

١- الركام الصغير (Fine agg): وهو الركام الذى تقل مقاسات حبيباته عن ٤,٧٥ مم، وعليه يحتوى الركام الصغير على حبيبات يتراوح مقاساتها بين ٠,٠٧٥ مم و ٤,٧٥ مم. والركام الصغير أيضا هو مجموعة الحبيبات التى يمر معظمها بنسبة (٩٥ الى ١٠٠%) من المنخل القياسي ٤,٧٥ مم مثل الرمل.

٢- الركام الكبير (Coarse agg): وهو الركام الذى له حبيبات تزيد عن ٤,٧٥ مم في مقاساتها، وتتراوح مقاسات حبيبات الركام الكبير بين ٤,٧٥ مم حتى ١٥٠ مم. وهو أيضا مجموعة الحبيبات التى يحتجز معظمها بنسبة (٩٥ إلى ١٠٠%) على المنخل القياسي ٤,٧٥ مم، ولا تزيد ما يمر منها من هذا المنخل عن النسب المسموح بها فى حدود التدرج المذكورة فى الموصفات القياسية مثل الزلط والسن.


٣- الركام الشامل (Combined agg): وهو الخليط المطلوب من الركام الصغير والركام الكبير بالنسب المطلوبة فى الخلطة الخرسانية.

المقاس الاعتباري الأكبر للركام (NMZ) Nominal Maximum Size -


للخرسانه العاديه (بدون حديد) Plain Concrete -

NMZ \approx 80mm

للخرسانه المسلحه Reinforced Concrete -




- **Suggest** the NMZ of coarse aggregate that can be used for RC beam shown in figure if the **concrete cover is 25mm**.



- تأثير مقاس الركام على الخرسانه:
كلما كان المقاس متدرج كانت الخرسانه اقوى

Properties of aggregates خواص الركام -



مستدير

٢- الشكل Shape

١- الركام المستدير Rounded agg

مثل الزلط والرمل يعتبر الأكثر استعمالاً وفضلهم للأسباب التاليه:

(High Workability)

(High Compressibility)

(Low quantity of cement)

١- لان له قابليه عاليه للتشغيل

٢- قابيلة الانضغاط

٣- يحتاج كميه قليله من الأسمنت



زاوي

٢- الركام الزاوي Angular agg

جميع انواع الحجاره المكسره (السن)



عصوي

٣- الركام العصوي Elongated agg


مثل الصخور الطبقيه



مستطيل ومفطح

٤- الركام المبطن او المفطح Flat agg

مثل الصخور الطبقيه



غير منتظم

٥- الركام غير منتظم Irregular agg

زلط الحفر وحجر الصوان

- تأثير شكل الركام على الخرسانه:

- ١ ← افضلهم
- ٢ & ٥ ← لها تماسك قوي مع الخرسانه ولكن كمية اسمنت اكثر
- ٣ & ٤ ← اسوء الأنواع

- خواص الركام Properties of aggregates

٣- سطح الركام (الملمس) Texture

١- سطح زجاجي Glassy agg

مثل الحجر الصوان الأسود

٢- سطح ناعم Smooth agg

الزلط والرمل

٣- سطح حبيبي Granular agg

الحجر الرملي

٤- سطح خشن Rough agg

مثل البازلت

٥- سطح بللوري Crystalline agg

الجرانيت

٦- سطح معشش ومسامس Porous agg

الحجر الخفاف

- خواص الركام Properties of aggregates

٤- مقاومة الركام Strength


مقاومة الركام تتراوح من ٧٠٠ الى ٢٠٠٠ كجم/سم^٢

ولذلك مقاومة الركام ليس لها اهمية في مقاومة الخرسانه ٢٥٠ كجم/سم^٢.
مقاومة الركام تكون مهمه في الأماكن التي تحتاج لمقاومه عايه مثل الرصف في
المطارات أو الخرسانات عالية المقاومه.

Properties of aggregates - خواص الركام

٥- الوزن النوعي الظاهري للركام (Gs) Specific gravity

هو ناتج قسمة وزن الركام الجاف على وزن الماء المساوي له في الحجم (وزن الماء المزاح)



- خواص الركام Properties of aggregates

٦- الكثافة الحجمية (الوزن الحجمي) للركام (γ) Bulk density

هو ناتج قسمة وزن الركام على الحجم الذي يشغله بما فيه من فراغات

١- الوزن الحجمي بدمك

٢- الوزن الحجمي بدون دمك



العوامل التي تؤثر على الكثافة الحجمية:

١- شكل الركام

٢- تدرج الركام

لحساب حجم الفراغات معمليا: يتم حساب حجم الفراغات معمليا بملئ مخبار بالماء وسكبه في الاسطوانه حتى يظهر الماء على السطح، يتم طرح الحجم المتبقي في المخبار من الحجم الكلي للماء قبل السكب يكون هو حجم الفراغات.

$$\% \text{ Voids} = (\text{vol of voids}) / (\text{total vol of voids}) \times 100$$

لحساب حجم الفراغات حسابيا:

$$\% \text{ of Voids} = (G_s - \gamma) / (G_s) \times 100$$

- خواص الركام Properties of aggregates


٧- الإمتصاص ومحتوى الرطوبة للركام Absorption and Moisture content



تعبّر عن امتصاص الركام للماء وكمية الماء داخل الركام

١- ركام مجفف بالفرن Oven Dry


الركام الذي يجفف في الفرن للتخلص من كل الرطوبة سواء داخله او على السطح.



جاف كلياً

٢- ركام مجفف بالهواء Air Dry


يخلص الركام من الرطوبة على السطح وجزء من الرطوبة داخله



جاف في الهواء

٣- ركام مشبع بالماء والسطح جاف


السطح جاف ومشبع تماما من الداخل



مشبع والسطح جاف

٤- ركام رطب او مبتل Wet

مشبع بالماء على السطح ومن الداخل



رطب

افضل الأنواع للإستخدام فى الخرسانه: النوع الثالث حيث يكون مشبعا من الداخل بالماء فلا يمتص الماء من العجينه الأسمنتيه.

Properties of aggregates خواص الركام -

٨- الزيادة الحجمية للرمل Bulking of Sand

نتيجة لتواجد الرطوبة في الركام فإنه يلزم ضبط مكونات الخلطة الخرسانية، وعليه يتم خفض كمية الماء في الخليط بمقدار وزن الماء الحر في الركام وبالتالي يتم زيادة محتوى الركام بنفس المقدار. أما الركام الناعم متمثلاً في الرمل فله ظاهرة طبيعية وهي زيادة حجمه عند إضافة الماء إليه أو كونه رطباً في الأصل وذلك ينتج من تكون غشاء من الماء على سطحه رافعاً حبيبات الرمل بعيداً عن بعضها البعض نتيجة لتأثير ظاهرة الشد السطحي. والزيادة الحجمية للرمل تؤثر على نسب مكونات الخلطة الخرسانية بالحجم، لأنه ينتج من الزيادة الحجمية للرمل إنقاص لأوزان الرمل الحقيقي التي تشغل حيزاً ثابتاً في صندوق المعايرة. وهنا يصبح الخليط ناقصاً في محتوى الرمل المطلوب والذي يسبب تأثيراً ضاراً على الخرسانة المنتجة من انفصال حبيبي أي يحدث بها تعشيش ومسام داخلية وكذلك تتغير نسب الخلط لمكونات المواد المطلوبة في الخلطة الخرسانية.


و الزيادة الحجمية للرمل تتأثر بالعوامل الآتية:

- ١- النسب المئوية للرطوبة الموجودة في الرمل
- ٢- درجة نعومة الرمل

يوضح الشكل أن الزيادة الحجمية تحدث بمقدار يتراوح ما بين ٢٠% إلى ٣٠% عندما تزداد درجة الرطوبة ما بين ٥% إلى ٨% أما إذا أضيف الماء بأكثر من ذلك ، فإن الغشاء الرطب يندمج مع الركام، ويتحرك الماء إلى الفراغات بين الحبيبات، وبالتالي ينخفض الحجم الكلي للرمل، حتى الوصول إلى التشبع الكامل للرمل وهنا يصبح حجم الرمل المشبع كاملا مساويا لحجم الرمل الجاف عندما تستخدم نفس طريقة قياس الحجم. ويظهر أيضا في الشكل السابق أنه كلما زادت نعومة الرمل زادت الزيادة الحجمية للرمل. إلا أن الرمل الناعم لا يصلح لإنتاج خرسانة جيدة.

تأثيرها على الخرسانة:

- ١- يكون بها كمية مياه كبيره وتشغل حيز في الخرسانه وعند تعرضها للهواء يجف الماء ويترك مكانه فراغات تؤدي لضعف الخرسانه
- ٢- عدم اتخاذ النسبه الصحيحه (معايرة الرمل بالحجم غير صحيحه)




الزيادة الظاهرية (الوهمية) في حجم الرمل


طرق اخذ العينات Aggregate Sampling

تهدف هذه الطرق لتحديد الوسائل القياسية لأخذ وتحضير عينات الاختبار للركام الكبير أو الصغير أو لخليط وتشمل:

١- طريقة التقسيم الرباعي



٢- صندوق تقسيم العينات



٩- اختبار التحليل بالمناخل للركام Sieve Analysis of Aggregate

هذا الاختبار هو أحد الاختبارات الهامة لتحديد صلاحية الركام لاستخدامه في الخلطات الخرسانية. وهو يختص بتحديد التدرج الحبيبي أى توزيع مقاسات حبيبات الركام فى كمية من الركام المستخرج من المصادر الطبيعية.

يهدف هذا الاختبار إلى تحديد:

- ١- التدرج الحبيبي أى توزيع مقاسات حبيبات الركام فى كمية من الركام وذلك لاستخدامه فى الخلطات الخرسانية.
- ٢- معايير النعومة للركام.
- ٢- المقاس الاعترارى الأكبر للركام.

وقبل تحديد أهداف هذا الاختبار يجب معرفة التعريفات الآتية:

- **التدرج الحبيبي:** هو فصل المقاسات المختلفة من الركام بعضها عن بعض فى أى كمية من الركام ويكون ذلك بالتحليل بالمناخل للركام المستخرج من المصادر الطبيعية والركام المصنع والمستخدم فى الخرسانة.
- **الركام الصغير:** هو الركام الذي يمر معظمة (٩٠-١٠٠%) من منخل ٥مم وبه بعض حبيبات قليلة كبيرة.
- **الركام الكبير:** هو الركام الذي يحجز معظمة (٩٠-١٠٠%) على منخل ٥مم ويحتوي على بعض حبيبات صغيرة.
- **الركام الشامل:** هو خليط من الركام الصغير والكبير.
- **معايير النعومه للركام الصغير:** هو مجموع النسب المئوية المحجوزة على مناخل الركام القياسية التسعة مقسوما على ١٠٠، ويصف هذا المعامل مقاس حبيبات الركام فكلما صغر المعامل كلما دل ذلك على صغر مقاس الركام.
- **المقاس الاعتباري الأكبر للركام:** هو مقاس أصغر فتحة منخل تسمح بمرور ٩٥% على الأقل من الركام الكبير أو الركام الشامل.



alamy stock photo

P657A8
www.alamy.com



اختبار تحليل المناخل

- Types of aggregate with respect to grading

انواع الركام من حيث التدرج

1- Graded Aggregate

ركام متدرج وهو الركام الذي يحتوي على معظم المقاسات (مقاسات المناخل)

2- Well Graded Aggregate

ركام جيد التدرج وهو الركام الذي يحتوي على الكميات المناسبة من المقاسات المختلفة

3- Gap Graded Aggregate

ركام ناقص التدرج وهو الركام الذي لا يوجد به مقاس او اكثر من مقاسات الركام المختلفة

- الخواص الكيميائية للركام Chemical Properties of aggregates

ولأن الاستخدام التقليدي للركام فى الخرسانة هو انه مادة مألئة خاملة للحصول على الغرض المطلوب من استخدامه ولكن هذا التعبير غير مطلق حيث لا تكون كل حبيبات الركام خاملة بعد تغليفها بعجينة الاسمنت، حيث أنه قد يحدث أى تفاعل كيميائى مسببا مشاكل كثيرة خطيرة فى الخرسانة. وقد يظهر بصفة عامة التفاعل الكيميائى فى العناصر الخرسانية الانشائية على صور مختلفة كما يلى:

- ١- إذا كان بالركام مواد ضارة مثل الشوائب والاملاح والتي تسبب تبقيع فى السطح الخارجى للخرسانة المنتجة.
- ٢- إذا كان بالركام مواد كيميائية تتفاعل مع الاسمنت مؤثرة على مقاومة الخرسانة ومتانتها مع الزمن، ومسببة تشرخ وتفتت فى الخرسانة.
- ٣- إذا كان الركام يتفاعل مع الاسمنت العالى القلوية (ظاهرة التفاعل القلوى للركام) مسببا تشرخ ونقص فى مرونة ومقاومة الخرسانة.

وهنا يمكن تلخيص الخواص الكيميائية للركام فى تأثيرات مختلفة عليها وهى:

١- المواد الضارة فى الركام (الشوائب العضوية - الطين والمواد الناعمة -
الأملاح- الحبيبات غير الثابتة)

٢- ثبات حجم الركام.

٣- التفاعل القلوى للركام.

١٠- نظافة الركام Cleanliness

وهو خلوه من المواد الضارة (الشوائب العضوية- الطفلة- الطين والمواد الناعمة) ويؤدي وجودها في الخرسانه الى:

١- ضعف الخرسانه.

٢- تأخير تفاعل الأسمنت مع الماء.

٣- زيادة الإنكماش (مما يؤدي الى حدوث شروخ بالخرسانه)
ويجب الا تتعدى كمية الطين والمواد الناعمه بالركام عن: ▶



منخل ٧٥ ميكرون

٣% بالوزن للرمل.

٥% بالوزن للرمل الناتج من الأحجار المكسرة.

١% بالوزن للركام الكبير من الزلط أو كسر الزلط.

٣% بالوزن للركام الكبير من كسر الحجارة.

١١ - ثبات حجم الركام Soundness of Aggregate

- ثبات حجم الركامه و قدرة الركام على مقاومة التغيرات الحجمية الزائدة كنتيجة للتغيرات فى الظروف الطبيعية.
- ١- تؤخذ عينه وتوضع فى محلول كبريتات الصوديوم او كبريتات الكالسيوم (١٦ - ١٨ ساعة).
- ٢- ثم توضع فى الفرن ١٠٥-١١٠ م (٦-٤ ساعات).
- ٣- تبرد العينه لمدة (ساعتان)
- ٤- تكرر الخطوات السابقه ٥ دورات وبعدها نلاحظ سطح الركام:
- تكون المقاومه للتغيرات الحجميه صغيره عندما يحدث شقوق او تفتيت بعد العمليه والعكس.

| تبريد | فرن | محلول |
|-------|-----|-------|
| ٢ | ٦ | ١٦ |
| ٢ | ٤ | ١٨ |

١٢ - التفاعل القلوي للركام Alkali- Aggregate Reaction

بعض أنواع الركام يحتوي على أنواع مختلفة من السليكا النشطة التي قد تتفاعل كيميائياً مع القلويات الموجودة أصلاً في الأسمنت وغيره مثل أكسيد الصوديوم (Na_2O) وأكسيد البوتاسيوم (K_2O) وقد ينتج عن هذه التفاعلات مواد جيلاينية تنتفش عند إمتصاصها للماء (وهي أصلاً لها شراهة عالية لإمتصاص الماء). مما يؤدي إلى حدوث إجهادات داخلية في الخرسانة قد تسبب تشققها أو تفتتها.

Mechanical Properties of **الخواص الميكانيكية للركام** aggregates

من الضروري معرفة مجموعة من الخواص الميكانيكية للركام بجانب مقاومته للضغط، وبالأخص عندما تكون الخرسانة معرضة إلى تآكل عالي بالاحتكاك أو عند استخدامها في المطارات أو الطرق العامة. ومن أهم الخواص الميكانيكية المطلوب دراستها هي:

- ١- معامل التهشيم للركام الكبير Crushing Value of Coarse Agg
- ٢- معامل الصدم للركام الكبير Impact Value of Coarse Agg
- ٣- مقاومة الركام الكبير للبري Abrasion Resistance of Coarse Agg


Crushing Value of Coarse Aggregates - ١٣ - معامل التمهيش للركام الكبير



الاسطوانة المعدنية والقاعده والمكبس

Impact Value of Coarse

١٤- معامل الصدم للركام الكبير Aggregates




ماكينة اختبار الصدم

15- مقاومة الركام الكبير للبري Abrasion Resistance of Coarse Aggregates



صورة جهاز لوس انجلوس
والكرات الحديدية





ماكينة لوس انجلوس للبري

ثانياً الاختبارات الكيميائية والأدائية:

- اختبار تعيين الشوائب العضوية للركام
- تعيين محتوى الأملاح (الكلوريدات - الكبريتات)

٤-٨-١ طرق أخذ العينات Aggregate Sampling

أ- الهدف من الاختبار

تهدف هذه الطرق لتحديد الوسائل القياسية لأخذ وتحضير عينات الاختبار للركام الكبير أو الصغير أو الخليط.

ب- العينات المختبرة

١- أخذ وتحضير العينات

تجهيز عينات الركام الصغير أو الكبير أو الخليط اللازمة لإجراء الاختبارات الميينة فيما بعد بأخذها من الحجر وعند التوريد، وتؤخذ عينة واحدة لكل ١٠٠ متر مكعب من الركام إلا في الحالات التي يكون فيها الركام مأخوذ من محاجر معروفة الخواص فيجوز الاكتفاء بعينة واحدة بشرط ألا يكون هناك اختلاف واضح في الركام المورد.

٢- أخذ العينة الكلية للركام

تحضر العينة بأخذ كميات متساوية من الركام على وجه التقريب من مواضع مختلفة، ثم تخلط هذه الكميات مع بعضها البعض خلطاً تاماً لتكون العينة الممثلة للركام، على ألا يقل عدد النقاط التي تؤخذ منها كميات الركام عن عشر نقاط.

ج- خطوات الاختبار

١- تحضير عينة الاختبار الجزئية

تحضر عينة الاختبار بتجزئة العينة الكلية، وتكون هذه التجزئة بالأوزان الميينة بالجدول (٤-١٧) باستخدام التقسيم الربعي كما يلي:

طريقة التقسيم الربعي


تعمل التجزئة بالخلط التام لكميات الركام المأخوذة من النقاط المختلفة والمكونة للعينه الكلية وذلك بعمل كوم مخروطي منها ثم يقلب، ويعاد عمل الكوم المخروطي مرة ثانية وتجري هذه العملية ثلاث مرات ثم تسطح الكومة المخروطية الثالثة بحرف لوح من الخشب. ثم تقسم الكومة الدائرية المسطحة إلى أربعة أقسام وذلك بوضع لوحين من الخشب أو المعدن على سطحها على شكل قطرين متعامدين ثم ضغطها كما هو مبين بالشكل (٤-١٤) ثم يستبعد جزآن متعامدان قطرياً ويؤخذ الجزآن ويخلطان مع بعضهما خلطاً تاماً، وتكرر عملية التقسيم الربعي على خليط هذين الجزأين مرة أو أكثر حتى يحصل على الكمية اللازمة لعملية الاختبار.

٢- تعبئة عينات الاختبار

تكون الأوعية التي ترسل فيها عينات لمعامل الاختبار متينة تتحمل أية ظروف سيئة أثناء الشحن على ألا يفقد أى جزء من الركام لا سيما المواد الناعمة، ويتوقف نوع وعاء التعبئة على طريقة شحن عينة الاختبار، وتستعمل الأكياس ذات النسج القوي المضموم أو الصناديق الخشبية المحكمة أو الأسطوانات المعدنية.

جدول (٤-١٧) عدد النقط التي تؤخذ منها عينات الركام ووزن العينة

| وزن عينة الاختبار (كيلو جرام) | وزن العينة الكلية (كيلو جرام) | وزن كمية الركام المأخوذة عند كل نقطة (كيلو جرام) | عدد نقاط أخذ الركام | المناخل القياسية | | المقاس الاعتباري للركام (مم) |
|-------------------------------|-------------------------------|--|---------------------|--------------------------|------------|------------------------------|
| | | | | العرض الاسمي للفتحة (مم) | رقم المنخل | |
| ٥٠ | ٢٠٠ | ١٠ | ٢٠ | ٣٧,٥ | ٧ | ٤٠ |
| ٥٠ | ٢٠٠ | ١٠ | ٢٠ | ٢٨ | ٨ | ٣٢ |
| ٥٠ | ٢٠٠ | ١٠ | ٢٠ | ٢٠ | ١٠ | ٢٥ |
| ٢٥ | ١٠٠ | ٥ | ٢٠ | ٢٠ | ١١ | ٢٠ |
| ٢٥ | ١٠٠ | ٥ | ٢٠ | ١٤ | ١٢ | ١٦ |
| ٢٠ | ٨٠ | ٤ | ٢٠ | ١٠ | ١٥ | ١٠ |
| ١٠ | ٤٠ | ٤ | ١٠ | ٥ | ١٩ | ٥ |



شكل رقم (٤-١٤) التقسيم الرباعي للركام

٤-٨-٢ اختبار التحليل بالمناخل للركام

Test Method For The Determination of Sieve Analysis of Aggregates

- هذا الاختبار هو أحد الاختبارات الهامة لتحديد صلاحية الركام لاستخدامه في الخلطات الخرسانية. وهو يختص بتحديد التدرج الحبيبي أى توزيع مقاسات حبيبات الركام فى كمية من الركام المستخرج من المصادر الطبيعية.
- فى حالة الركام الذى يحتوى على مواد طينية أو أى مواد تؤدي إلى تكتل الحبيبات فىتم غسل الحبيبات ثم تعيين التدرج الحبيبي لها بعد جفافها.

أ- الهدف من الاختبار

يهدف هذا الاختبار إلى تحديد:

- التدرج الحبيبي أى توزيع مقاسات حبيبات الركام فى كمية من الركام وذلك لاستخدامه فى الخلطات الخرسانية.
- معايير النعومة للركام.
- المقاس الاعترارى الأكبر للركام.

وقبل تحديد أهداف هذا الاختبار يجب معرفة التعريفات الآتية:

- **التدرج الحبيبي:** هو فصل المقاسات المختلفة من الركام بعضها عن بعض فى أى كمية من الركام ويكون ذلك بالتحليل بالمناخل للركام المستخرج من المصادر الطبيعية والركام المصنع والمستخدم فى الخرسانة.
- **الركام الصغير:** هو الركام الذى يمر معظمه (٩٠-١٠٠%) من منخل ٥ مم وبه بعض حبيبات قليلة كبيرة.
- **الركام الكبير:** هو الركام الذى يُحجز معظمه (٩٠ - ١٠٠%) على منخل ٥ مم ويحتوي على بعض حبيبات صغيرة.
- **الركام الشامل** هو خليط من الركام الصغير والكبير.
- **معايير النعومة للركام الصغير:** هو مجموع النسب المثوية الحجوزة على مناخل الركام القياسية التسعة مقسوما على ١٠٠، ويصف هذا المعامل مقاس حبيبات الركام فكلما صغر المعامل كلما دل ذلك على صغر مقاس الركام.
- **المقاس الاعترارى الأكبر للركام:** هو مقاس أصغر فتحة منخل تسمح بمرور ٩٥% على الأقل من الركام الكبير أو الركام الشامل.

ب- الأجهزة المستخدمة

- ميزان حساس
- فرن جيد التهوية يمكن التحكم في درجة حرارته حتى 105 ± 5 درجة مئوية.
- مجموعة المناخل القياسية لكل من الركام الكبير والركام الصغير الخليط كما بالجدول (٤-١٨).
- هزاز مناخل ميكانيكى (اختيارى).
- صينية يمكن إدخالها بدون حدوث أى تغير فى وزنها.
- إناء كبير يسمح باحتواء العينة بالإضافة إلى ٥ مرات حجمها ماء.

ج- العينات المختبرة

- تحضر عينة الاختبار بتجزأة العينة الكلية كما هو مبين باختبار طرق أخذ عينات الركام لكى تحقق الأوزان المنصوص عليها بالجدول (٤-١٩).
- تجفف عينة الاختبار حتى يثبت وزنها لأقرب ١,٠% من وزن العينة فى فرن درجة حرارته 105 ± 5 درجة مئوية لمدة 24 ± 4 ساعة.

د- خطوات الاختبار

- يراعى أن تكون المناخل سليمة ونظيفة تماماً قبل استعمالها.
- قد يكون توزيع الحبيبات المحجوزة فى بعض أنواع الركام أكثر على بعض المناخل عن البعض الآخر وخاصة المقاسات الأصغر. فى هذه الحالة يمكن إضافة مناخل ذات مقاسات متوسطة تبعاً للجدول (٤-٢٠).

• اختبار التحليل بالمناخل فى حالة عينة الركام بدون غسيل

- ١- توزن عينة الركام الجافة بدقة لأقرب ١,٠% من وزن العينة وليكن وزنها (و).
- ٢- ترتب المناخل طبقاً لمقاس فتحة المنخل ترتيباً تصاعدياً ابتداءً من الرغاء ثم تنخل العينة ويبدأ النخل بالمنخل الأكبر وينتهى بالمنخل الأصغر.
- ٣- تجرى عملية النخل بمنخل ميكانيكى أو يدوياً مدة كافية لا تقل عن ٥ دقائق، بحيث لا يمر من أى منخل بعدها إلا ١,٠% من وزن العينة الكلى خلال دقيقة من النخل اليدوى. تكون عملية النخل بتحريك المنخل رأسياً وأفقياً وذلك بمنخله أماماً وخلفاً يمينا وشمالاً ودائرياً فى اتجاه عقرب الساعة وعكسه كما يحرك المنخل من وقت لآخر بحركة التفاضلية حتى يتحرك الركام باستمرار فوق وجه المنخل ليتيسر لحبيباته فرصة المرور من فتحات المنخل.

٤- يراعى أثناء نخل الركام الكبير ألا تجبر حبيباته على المرور من فتحات المنخل بالضغط عليها باليد، وفي حالة المناخل التي مقاس فتحتها ٢٠ مم وأكبر يسمح بمساعدة حبيبات الركام على المرور من فتحات هذه المناخل.

٥- يراعى أثناء نخل الركام الصغير إمكان فرك التكرورات المتجمعة - إن وجدت بضغطها على جدار المنخل وكذلك تستخدم فرشاة مناسبة لحك ظهر المنخل لإخلاء فتحاته من الركام الصغير كما يراعى استعمال فرشاة ناعمة فوق وجه المنخل مقاس ١٥, ٠ مم لمنع حدوث تجمع الركام الناعم مع عدم إحداث أى ضغط على سطح هذا المنخل.

٦- توزن مقادير الركام المحجوزة على كل منخل على حدة بالميزان الحساس ولتكن أوزانه W_1 ، W_2 ، W_3 إلخ ويراعى عند إجراء عملية النخل ألا تحمل أوجه المناخل بوزن كبير بحيث لا تزيد الكمية المحجوزة فوق مناخل الاختبار بعد انتهاء عملية النخل عن الأوزان الموضحة بالجدول (٤-٢٠).

• اختبار التحليل بالمناخل في حالة عينة الركام المغسولة

- توضع عينة الركام الجففة في الفرن داخل الإناء المذكور في الأجهزة المستخدمة ويضاف إليها ماء ليصل إلى منتصف الإناء. يقلب الركام جيداً حتى تنفصل الحبيبات الأقل من ٠,٧٥ مم عن الحبيبات الأكبر مقاساً. وقد يستلزم الأمر غمر الركام في الماء لفترة أو استعمال فرشاة.
- يسكب ماء الغسيل مباشرة فوق المنخل ٠,٧٥ مم بحيث يكون المنخل ١,١٨ مم واقفي فوقه مع مراعاة ما أمكن عدم السماح للحبيبات الكبيرة بالهبوط على المنخل مع ماء الغسيل.
- تكرر الخطوات على هذا النحو إلى أن يصبح ماء الغسيل رائقاً. ثم توضع عينة الركام المغسولة في الإناء مع البقايا المحجوزة على المنخلين ٠,٧٥ مم و ١,١٨ مم داخل الصينية المذكورة في الأجهزة المستخدمة.
- يوضع الركام المغسول في فرن درجة حرارته 105 ± 5 درجة مئوية حتى يثبت وزنه ثم يبرد ويوزن وليكن وزنه W_m .
- يحدد وزن المواد المارة من منخل الاختبار ٠,٧٥ مم ليكون: $W - W_m$.
- يستكمل الاختبار كما تم في حالة اختبار عينة الركام بدون غسيل.

هـ- النتائج

- تحسب النسبة المئوية للركام المحجوز على كل منخل والنسبة المئوية للركام المار منه من واقع الأوزان المحجوزة على كل منخل كما هو مبين بالجدول (٤-٢١).

- في حالة عينة الركام بعد غسلها يضاف ($W - W_m$) وهو وزن المواد المارة من منخل الاختبار ٠,٠٧٥، إلى وزن المواد المارة من أصغر فتحة منخل.
- يمكن توضيح التدرج الحبيبي للركام الحبيبي للركام بيانياً بواسطة منحنى إحداثياته الرأسية تمثل النسبة المئوية المارة من المنخل وإحداثياته الأفقية تمثل فتحات المناخل موقعة بمقياس رسم حسابي أو لوغاريتمي.
- يعين من النسبة المئوية للمار المقاس الاعتيادي الأكبر للركام.
- يحسب معايير النعومة للركام الصغير.

و- حدود القبول والرفض

- حدود القبول والرفض للتدرج الحبيبي للركام الصغير والركام الكبير والركام الشامل كما هو موضح بالجدول (٤-٢٢) ، (٤-٢٣) ، (٤-٢٤).

جدول (٤-١٨) المناخل القياسية لاختبار التدرج الحبيبي

| نسيج شبكي (أسلاك مضفرة) بفتحات مربعة قطر المنخل ٣٠٠ مم أو ٢٠٠ مم (ركام صغير) | لوح من الصلب الطري مثقب بفتحات مربعة قطر المنخل ٤٥٠ مم أو ٣٠٠ مم (ركام كبير) |
|---|---|
| ٣,٣٥٠ | ٧٥ |
| ٢,٣٦٠ | ٦٣ |
| ١,٧٠٠ | ٥٠ |
| ١,١٨٠ | ٣٧,٥ |
| ٠,٨٥٠ | ٢٦,٥ |
| ٠,٦٠٠ | ١٩ |
| ٠,٤٢٥ | ١٣,٢ |
| ٠,٣٠٠ | ٩,٥ |
| ٠,٢١٢ | ٦,٧ |
| ٠,١٥٠ | ٤,٧٥ |
| ٠,٠٧٥* | |

* يمكن في بعض التطبيقات استخدام المنخل ٠,٠٦٣ مم

جدول (٤-١٩) أقل وزن لعينة اختبار التحليل بالمنخل

| أقل وزن لعينة الاختبار (كجم) | المقاس الاعتباري (مم) |
|------------------------------|-----------------------|
| ٥٠ | ٦٣ |
| ٣٥ | ٥٠ |
| ١٥ | ٣٧,٥ |
| ٥ | ٢٨ |
| ٢ | ٢٠ |
| ١ | ١٤ |
| ٠,٥ | ١٠ |
| ٠,٢ | ٥ |
| ٠,٢ | ٢,٣٦ |
| ٠,١ | ٢,٣٦ > |

جدول (٤-٢٠) أكبر وزن لكمية الركام المحجوزة على المناخل فى اختبار التدرج الحبيبي

| أكبر وزن مسموح - كج | | | | | |
|---------------------|--------|-------------------|------------|--------|-------------------|
| قطر المنخل | | فتحة المنخل مم | قطر المنخل | | فتحة المنخل مم |
| ٢٠٠ مم | ٣٠٠ مم | | ٣٠٠ مم | ٤٥٠ مم | |
| ٣٥٠ | ٧٥٠ | ٥,٠ | ٥ | ١٤ | ٥٠ |
| ٢٥٠ | ٥٥٠ | ٣,٣٥ | ٤ | ١٠ | ٣٧,٥ |
| ٢٠٠ | ٤٥٠ | ٢,٣٦ | ٣ | ٨ | ٢٨ |
| ١٥٠ | ٣٧٥ | ١,٨ | ٢,٥ | ٦ | ٢٠ |
| ١٢٥ | ٣٠٠ | ١,١٨ | ٢ | ٤ | ١٤ |
| ١١٥ | ٢٦٠ | ٠,٨٥ | ١,٥ | ٣ | ١٠ |
| ١٠٠ | ٢٢٥ | ٠,٦٠ | ١ | ٢ | ٦,٣ |
| ٨٠ | ١٨٠ | ٠,٤٢٥ | ٠,٧٥ | ١,٥ | ٥ |
| ٦٥ | ١٥٠ | ٠,٣٠ | ٠,٥٥ | ١ | ٣,٣٥ |
| ٦٠ | ١٣٠ | ٠,٢١٢ | | | |
| ٥٠ | ١١٠ | ٠,١٥٠ | | | |
| ٣٠ | ٧٥ | ٠,٠٧٥ | | | |

جدول (٤-٢١) طريقة حساب النسبة المئوية المحجوزة والنسبة المئوية المارة في اختبار

التحليل بالمناخل

| النسبة المئوية المارة من الركام | النسبة المئوية المحجوز من الركام | الوزن الكلى المحجوز على كل منخل | الوزن المحجوز على كل منخل | فتحة المنخل (مم) |
|---------------------------------|--|------------------------------------|------------------------------|---------------------|
| النسبة المئوية للمحجوز - ١٠٠ | $\frac{W_1}{W} \times 100$ | W1 | W1 | ٣٧,٥ |
| النسبة المئوية للمحجوز - ١٠٠ | $\frac{W_1 + W_2}{W} \times 100$ | W1 + W2 | W2 | ٢٠,٠ |
| النسبة المئوية للمحجوز - ١٠٠ | $\frac{W_1 + W_2 + W_3}{W} \times 100$ | W1+W2+W3 | W3 | ١٠,٠ |
| النسبة المئوية للمحجوز - ١٠٠ | $\frac{W_1 + W_2 + W_3 + W_4}{W} \times 100$ | W1+W2+W3+W4 | W4 | ٥,٠ |

$$W = W_1 + W_2 + W_3 + W_4$$

جدول (٤-٢٢) حدود القبول والرفض للركام الصغير

| النسبة المئوية للمار من المنخل | | | مقاس فتحة المنخل |
|--------------------------------|--------|----------------------|---------------------|
| الحدود الإضافية للتدرج | | الحد العام للتدرج | |
| ناعم | متوسط | خشن | |
| - | - | - | ١٠٠ |
| - | - | - | ١٠٠-٨٩ |
| ١٠٠-٨٠ | ١٠٠-٦٥ | ١٠٠-٦٠ | ١٠٠-٦٠ |
| ١٠٠-٧٥ | ١٠٠-٤٥ | ٩٠-٣٠ | ١٠٠-٣٠ |
| ١٠٠-٥٥ | ٨٠-٢٥ | ٤٥-١٥ | ١٠٠-١٥ |
| ٧٠-٥ | ٤٨-٥ | ٤٠-٥ | ٧٠-٥ |
| - | - | - | صفر-١٥ |

جدول (٤-٢٣) حدود القبول والرفض للركام الكبير

| النسبة المئوية المارة بالوزن | | | | | | | مقاس فتحة المنخل (مم) |
|------------------------------|--------|--------|-----------------|--------|--------|--------|--------------------------|
| ركام بمقاس مفرد (مم) | | | ركام متدرج (مم) | | | | |
| ١٠ | ١٤ | ٢٠ | ٤٠ | ٥-١٠ | ٥-٢٠ | ٥-٤٠ | |
| - | - | - | ١٠٠ | - | - | ١٠٠ | ٥٠,٠٠ |
| - | - | ١٠٠ | ١٠٠-٨٥ | - | ١٠٠ | ١٠٠-٩٠ | ٣٧,٥٠ |
| - | ١٠٠ | ١٠٠-٨٥ | صفر-٢٥ | ١٠٠ | ١٠٠-٩٠ | ٧٠-٣٥ | ٢٠,٠٠ |
| - | ١٠٠-٨٥ | - | - | ١٠٠-٩٠ | - | - | ١٤,٠٠ |
| ١٠٠ | صفر-٥٠ | صفر-٢٥ | صفر-٥ | ٨٥-٥٠ | ٦٠-٣٠ | ٤٠-١٠ | ١٠,٠٠ |
| ٥٠-١٠٠ | صفر-١٠ | صفر-٥ | - | صفر-١٠ | صفر-١٠ | صفر-٥ | ٥,٠٠ |
| صفر-٣٠ | - | - | - | - | - | - | ٢,٣٦ |

جدول (٤-٢٤) حدود القبول والرفض للركام الشامل

| النسبة المئوية للمار من المنخل | | | مقاس فتحة المنخل (مم) |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| المقاس الاعتيادي ١٠مم | المقاس الاعتيادي ٢٠مم | المقاس الاعتيادي ٤٠مم | |
| - | - | ١٠٠ | ٥٠مم |
| - | ١٠٠ | ١٠٠-٩٥ | ٣٧,٥مم |
| - | ١٠٠-٩٥ | ٨٠-٤٥ | ٢٠,٠مم |
| ١٠٠ | - | - | ١٤,٠مم |
| ١٠٠-٩٥ | - | - | ١٠,٠مم |
| ٦٥-٣٠ | ٥٥-٣٥ | ٥٠-٢٥ | ٥,٠مم |
| ٥٠-٢٠ | - | - | ٢,٣٦مم |
| ٤٠-١٥ | - | - | ١,١٨مم |
| ٣٠-١٠ | ٣٥-١٠ | ٣٠-٨ | ٠,٦٠٠مم |
| ١٥-٥ | - | - | ٠,٣٠٠مم |
| صفر-٨ | صفر-٨ | صفر-٨ | ٠,١٥٠مم |

٤-٨-٣ اختبار تعيين النسبة المئوية للامتصاص للركام

Determination of the Percentage of Absorption for Aggregate

أولاً: الركام الكبير Coarse Aggregate

امتصاص الركام الكبير للماء: هو النسبة المئوية للزيادة في وزن الركام الجاف بعد غمره في الماء لمدة ٢٤ ساعة.

أ- الهدف من الاختبار

- يهدف هذا الاختبار لتعيين النسبة المئوية لامتصاص الركام الكبير (أكبر من ٥ مم) للماء بالوزن.

ب- الأجهزة المستخدمة

- ميزان ذو سعة مناسبة (٣ كجم أو أكثر حسب وزن عينة الاختبار)
- سلة من السلك (ذات فتحات من ١-٣ مم).
- خزان غير منفذ للماء وممكن لسلة السلك السابق ذكرها الدخول فيه بحرية تامة.
- قطعتان من القماش
- وعاء له نفس سعة السلة السلك.
- منخل مقاس ٥ مم.
- ماء نظيف.

ج- خطوات الاختبار

- ١- يتم غسل العينة قبل الاختبار على منخل ٥ مم لإزالة كل المواد الناعمة والطيني والطين.
بالنسبة للركام المعتاد (عدا الخفيف أو الثقيل)، يجب ألا يقل وزن عينة الاختبار بالجرام عن ١٠٠ مرة المقاس الاعتراري الأكبر للركام بالمليمتر.
- ٢- يتم وضع عينة الاختبار في السلة السلك، ثم تغمر في وعاء به كمية مناسبة من الماء عند درجة حرارة ثابتة (١٥-٢٥ درجة مئوية) بحيث لا تقل المسافة بين أعلى نقطة في السلك وسطح الماء عن ٥٠ مم.
- ٣- بعد الغمر يزال الهواء المحبوس بالعينة وذلك برفع السلة والعينة ٢٥ مم مع التأكد من أن السلة والعينة مغمورتان غمراً تاماً في الماء، ثم يسمح لهما بالهبوط ٢٥ مرة بمعدل مرة كل ثانية.
- ٤- تترك السلة وعينة الركام مغمورتين غمراً تاماً بالماء لمدة ٢٤ ساعة.

٥- ترح السلة والعينة ثم تخرجان من الماء ويمسح الماء العالق عليهما، ثم يتم بعد ذلك تفرغ الركام من السلة ويوضع على واحدة من قطعتي القماش الجاف ويجفف سطح العينة برفق ويستعان بقطعة القماش الجافة الأخرى إذا تطلب الأمر ذلك.

٦- يتم نشر قطع الركام الكبير على سطح قطعة القماش الثانية على طبقة واحدة وتترك معرضة للهواء الجوى بعيداً عن ضوء الشمس المباشر أو أي مصدر آخر للحرارة حتى يختفي غشاء الماء المغلف لسطح حبيبات الركام بينما يكون الركام ما زال مبتلاً. يتم وزن العينة وليكن وزنها (m_1).

٧- توضع العينة في وعاء مسطح ثم توضع في فرن تجفيف درجة حرارته 105 ± 5 م وذلك لمدة ٢٤ ساعة، ويسمح للعينة أن تبرد دون تعرضها للرطوبة الموجودة بالجو ثم توزن وليكن وزنها (m_2).

د- النتائج

يتم حساب النسبة المئوية لامتصاص الركام الكبير للماء (α) من المعادلة التالية:

$$\alpha = (m_1 - m_2) / m_2 * 100$$

حيث :

m_1 : وزن العينة المبتل

m_2 : وزن العينة الجاف

هـ- حدود القبول أو الرفض

تكون طبقاً للجدول التالي:

| النسبة المئوية للامتصاص (بالوزن) | المادة |
|----------------------------------|----------------------------|
| ٠,٥ - ١ % | الزلط، الحجر الجيري المكسر |
| صفر - ١ % | الجرانيت |
| لا تزيد عن ٢,٥ % | الحجارة |

ثانياً: الركام الصغير Fine Aggregate

يختص هذا الاختبار بتعيين امتصاص الركام الصغير (أقل من ٥ مم) للماء بالوزن.

وامتصاص الركام الصغير للماء: هو النسبة المئوية للزيادة في وزن الركام الجاف بعد غمره في الماء لمدة ٢٤ ساعة.

أ- الهدف من الاختبار

يهدف هذا الاختبار لتعيين النسبة المئوية لامتناس الركام الصغير للماء بالوزن.

ب- الأجهزة المستخدمة:

- ميزان ذو سعة مناسبة.
- قالب معدني على شكل مخروط ناقص ذي قطر داخلي علوي 40 ± 3 مم وقطر داخلي سفلي 90 ± 3 مم وارتفاع 75 ± 3 مم ومن معدن لا يقل سمكه عن $0,8$ مم.
- قضيب دمك معدني.

ج- خطوات الاختبار:

- ١- يؤخذ حوالي ١ كجم من عينة الركام الصغير باستخدام الخطوات والإجراءات الموضحة في اختبار طرق أخذ العينات.
- ٢- تجفف العينة في وعاء أو إناء مناسب حتى تصل إلى وزن ثابت عند درجة حرارة 110 ± 5 درجة مئوية. تترك العينة لتبرد ثم تغطى بالماء بالغمر ثم تترك لمدة 24 ± 4 ساعات.
- ٣- يصب الماء الزائد (من التغطية بالغمر) من وعاء لآخر بحرص لتجنب فقدان جزيئات المواد الناعمة ثم تبسط العينة على سطح مستو غير ماص للماء ومعرض لتيار هواء دافئ ذي سرعة بطيئة ثم يمزج تكرارياً لتأمين تجفيف متجانس. إلى أن تصل العينة لحالة الانسياب الحر.
- ٤- يحدد ما إذا كان هناك رطوبة سطحية على الركام الصغير أم لا باختبار العينة باستخدام المخروط كما يلي:

- يمسك القالب بثبات على سطح غير ماص للماء مع وضع القطر الأكبر لأسفل.
- يوضع جزء من الركام الصغير المحفف جزئياً سائبا في القالب بملء حتى يفيض.
- يتم دمك الركام الصغير في القالب بواسطة 25 دقة خفيفة بقضيب الدمك من أعلى سطح الركام 5 مم ثم يترك ليسقط حرّاً. ثم يسوى السطح العلوي ويزال الركام الزائد.
- يرفع المخروط رأسياً لأعلى ويلاحظ قوام الركام الصغير إذا كانت الرطوبة السطحية مازالت متواجدة وسيأخذ الركام شكل القالب، فيما إذا هبط الركام قد وصل إلى حالة جفاف السطح.

٥- تؤخذ عينة من الركام الصغير بعد تجهيزها كما سبق وتوضع بوعاء مناسب ويعين وزنها وليكن (m_1) .

٦- توضع العينة في وعاء مسطح ثم توضع بفون تجفيف درجة حرارته 105 ± 5 درجة مئوية وذلك لمدة ٢٤ ساعة، ويسمح للعينة أن تبرد دون تعرضها للرطوبة الموجودة بالجو ثم توزن وليكن وزنها (m_2) .

د- النتائج:

يتم حساب النسبة المئوية لامتصاص الركام الصغير للماء (β) من المعادلة التالية:

$$\beta = 100 * (m_1 - m_2) / m_2$$

حيث:

m_1 : وزن العينة المبتلة

m_2 : وزن العينة الجافة

هـ- حدود القبول أو الرفض

يعتبر الركام الصغير مقبولا للاستخدام في الخرسانة إذا لم تزد النسبة المئوية للامتصاص بالوزن عن ٢% وذلك طبقا لمشروع المواصفات القياسية المصرية ١١٠٩ - ١٩٩٢.

٤-٨-٤ اختبار تعيين الوزن النوعي الظاهري للركام

Apparent Specific Gravity of Aggregate

يعين هذا الاختبار الوزن النوعي الظاهري للركام الصغير أو الكبير على أساس وزن الركام المشبع ذى السطح الجاف. و **الوزن النوعي الظاهري** للركام الصغير أو الكبير هو ناتج قسمة وزن الركام الجاف على وزن الماء المساوي له في الحجم (وزن الماء المزاح).

أ- الهدف من الاختبار

- ١- الوزن النوعي الظاهري هو الخاصية التي تستخدم - عامة لحساب الحجم الذي يشغله الركام في الخلطات المختلفة المحتوية على ركام و المصممة أو المحللة على أساس الحجم المطلق.
- ٢- يتعلق الوزن النوعي الظاهري للركام بالكثافة النسبية للمادة الصلبة (الجامدة) المكونة له وغير محتوية بداخلها على الفراغات التي يمكن وصول ماء إليها.

ب- الأجهزة المستخدمة:

- ميزان حساس
- فرن تجفيف
- مقياس الكثافة النوعية: قارورة أو مخبار مدرج أو وعاء مناسب يمكن وضع عينة الاختبار به.

ج- خطوات الاختبار

يكون الركام المستخدم في هذا الاختبار مغسولاً بالماء، خالياً من الأتربة.

• إجراء الاختبار للركام الصغير

- ١- تجفف العينة (لا تتعدى ١٠٠ جرام) في فرن مهوي درجة حرارته تتراوح بين ١٠٠-١١٠ درجة مئوية ثم تبرد العينة في مجفف وتوزن وتعاد عملية التجفيف والتبريد والوزن عدة مرات إلى أن يثبت الوزن وليكن (W1).
- ٢- يسكب ماء درجة حرارته بين ١٥-٢٥ مئوية في قنينة ذات رقبة مدرجة تدريجياً قياسياً، مثل زجاجة (لوشاتلييه) إلى علامة مناسبة على الجزء المدرج، وتسجل قراءة التدرج ولكن (V1)، ثم يضاف

الركام الصغير (W_1) إلى داخل القنیه، ويترك مغموراً لمدة ساعة مع إزالة فقائيع الهواء الموجودة وذلك بطرق القنیه طرقتاً خفيفاً وبعد ساعة من إضافة الركام الصغير تسجل القراءة الثانية ولتكن (V_2) فيكون الفرق بين القراءتين هو حجم الركام وليكن (V).

$$V = V_1 - V_2$$

• إجراء الاختبار للركام الكبير

- ١- تغمر العينة (٢ كيلو جرام تقريباً) في ماء درجة حرارته (١٥-٢٥) مئوية لمدة ٢٤ ساعة ثم ترفع ويجفف سطحها.
- ٢- تصب كمية معلومة الحجم من الماء في وعاء معلوم السعة وليكن (V_3) إلى ما يقرب من منتصفه ثم تضاف حبيبات الركام إلى الوعاء لتماماً نصفه تقريباً ثم تضاف كمية أخرى من الماء إلى أن يمتلئ الوعاء تماماً ويعين حجم الماء المستعمل جميعه وليكن (V_4).
- ٣- ترفع العينة من الماء وتجفف في فرن مهوى درجة حرارته تتراوح بين ١٠٠-١١٠ درجة مئوية ثم تبرد في مجفف وتوزن وتعاد عملية التجفيف والتبريد والوزن عدة مرات إلى أن يثبت الوزن وليكن (W_2).

د- النتائج:

$$١- \frac{W_1}{V} = \rho \text{ الوزن النوعي الظاهري للركام الصغير } \rho$$

$$٢- \frac{W_2}{V_3 - V_4} = \rho \text{ الوزن النوعي الظاهري للركام الكبير } \rho$$

هـ- حدود القبول والرفض

يرجع إلى جدول (٤-٢٥) للاسترشاد بالحدود المعتادة للوزن النوعي الظاهري.

جدول (٤-٢٥) الوزن النوعي الظاهري للركام

| نوع الركام | حدود الوزن النوعي الظاهري |
|--------------------|---------------------------|
| الرمل والنزلط | ٢,٥٠ - ٢,٧٥ |
| الحجر الجيري الصلب | ٢,٦٠ - ٢,٧٠ |
| الجرانيت والبازلت | ٢,٦٠ - ٢,٨٠ |

٤-٨-٥ اختبار تعيين الوزن الحجمى والنسبة المئوية للفراغات للركام

Determination of Bulk Density (Volumetric Weight) And Percentage of Voids for Aggregate

الوزن الحجمى هو ناتج قسمة وزن الركام على الحجم الذى يشغله بما فيه من فراغات.
النسبة المئوية للفراغات هى النسبة بين حجم الفراغات الموجودة بين حبيبات الركام وبين الحجم الكلى الذى يشغله الركام.

أ- الهدف من الاختبار

- يفيد تعيين الوزن الحجمى عند تحويل حجم معين من الركام إلى الوزن المكافئ له أو العكس.
- يمكن حساب النسبة المئوية للفراغات بين حبيبات الركام بمعلومية كل من الوزن الحجمى والوزن النوعى الظاهري للركام.

ب- الأجهزة المستخدمة

- وعاء أسطوانى الشكل ذو سعة ٣٠ لتر للركام الكبير الذى مقاسه أكبر من ٤٠ مم، وسعته ١٥ لتر للمقاس من ٥ إلى ٤٠ مم، للركام الصغير أقل من ٥ مم سعته ٣ لتر.
- ميزان حساس.
- قضيب دمك معدنى.

ج- خطوات الاختبار

- ١- تحضر عينة الاختبار بتجزئة العينة الكلية طبقاً لطرق أخذ عينات الركام ويجرى الاختبار غالباً على ركام جاف كما يمكن إجراؤه على ركام يحتوى على أى نسبة مئوية من الرطوبة وتحدد حالة الركام وقت إجراء الاختبار.
- ٢- يتم اختبار الوعاء المناسب حسب المقاس الاعتباري الأكبر للركام وليكن حجمه V_1 .
- ٣- يوزن الوعاء فارغاً وجافاً ونظيفاً وليكن وزنه W_1 .
- ٤- يملأ الوعاء بالركام المدموك أو غير المدموك كما يلى:
أ- الركام المدموك: يملأ الوعاء لثلاثة بالركام المخلوط خلطاً جيداً ويدمك بقضيب الدمك ٢٥ مرة ثم يضاف مقدار آخر مساو له فى الكمية ويدمك ٢٥ مرة أخرى وبعد ذلك يملأ الوعاء لأكثر من سعته ويدمك ٢٥ مرة.

ب- الركام غير المدموك: يملأ الوعاء لأكثر من سعته بواسطة جاروف من ارتفاع لا يزيد على ٥ سنتيمترات أعلى الوعاء ويجب اتخاذ العناية الكافية لمنع انفصال الحبيبات ذات المقاسات المختلفة المكونة لعينة الاختبار.

٥- يزال الركام الزائد عن سعة الوعاء باستعمال قضيب الدمك ومسطرة تسوية.

٦- يعين وزن الوعاء بما فيه من ركام وليكن وزنه W_2 .

٧- يكرر الاختبار ثلاث مرات على الأقل ثم يؤخذ متوسط النتائج.

د- النتائج

١- يتم حساب الوزن الحجمي للركام كما يلي:

$$\gamma = \frac{W_2 - W_1}{V_1}$$

حيث:

γ = الوزن الحجمي للركام.

W_1 = وزن الوعاء فارغاً.

W_2 = وزن الوعاء بما فيه من ركام.

V_1 = حجم الوعاء.

٢- يمكن حساب النسبة المئوية للفراغات بين حبيبات الركام كما يلي:

$$V\% = \frac{\rho * \gamma_w - \gamma}{\rho * \gamma_w}$$

حيث:

$V\%$ = النسبة المئوية للفراغات بين حبيبات الركام

ρ = الوزن النوعي الظاهري لحبيبات الركام كما تم تعيينها في اختبار تعيين الوزن النوعي الظاهري.

γ_w = كثافة الماء = ١ طن/م^٣

γ = الوزن الحجمي للركام

هـ - حدود القبول والرفض

لا توجد حدود قبول أو رفض لهذا الاختبار حيث أنه لا يعتبر اختبار

صلاحية ولكن يجرى بهدف تعيين خاصية من خواص الركام.

٤-٨-٦ اختبار تعيين معامل العسوية للركام الكبير

Elongation Index Of Coarse Aggregate

معامل العسوية: هو النسبة الوزنية للركام الذى يزيد طول حبيباته على ١,٨ مرة المقاس المتوسط وذلك منسوباً إلى وزن عينة الركام الكلي.

أ- الهدف من الاختبار:

يهدف هذا الاختبار إلى تعيين معامل العسوية للركام الكبير.

ب- الأجهزة المستخدمة:

- مقياس طول معدني كما هو موضح بشكل رقم (٤-١٥)
- مناخل قياسية ذات مقاس (٥٠ ، ٣٧,٥ ، ٢٨ ، ٢٠ ، ١٤ ، ١٠ ، ٦,٣ مم)
- ميزان حساس.
- فرن تجفيف.
- مجموعة من الأوعية ذات مقاسات مناسبة يمكن تتحمل الحرارة داخل الفرن بدون خسائر.

ج- خطوات الاختبار

- ١- يتم تحضير العينة اللازمة للاختبار باستخدام طريقة التقسيم الرباعي حتى تصل إلى عينة اختبار تحقق المتطلبات المبينة بجدول (٤-٢٧) مع استبعاد حبيبات الركام المحجوزة على منخل ٥٠ مم والمارة من منخل ٦,٣ مم.
- ٢- تجفف الأجزاء المختبرة بالتسخين حتى درجة حرارة 105 ± 5 درجة مئوية حتى نصل إلى وزن جاف ثابت. يترك الجزء المختبر حتى يبرد ثم يعين وزنه.
- ٣- يتم اجراء عملية تحليل بالمناخل لعينة الاختبار مع استخدام المناخل القياسية بالأجهزة المستخدمة.
- ٤- يتم تعين الوزن الجاف لكل جزء محجوز من العينة على المناخل القياسية عدا المحجوز على منخل ٥٠ مم ثم يوضع كل جزء بوعاء خاص به مع تسجيل المقاس الخاص بكل جزء على الوعاء.
- ٥- من خلال مجموع الأوزان لكل الأجزاء بالأوعية (M_1) يتم حساب النسبة المئوية للمحجوز على كل منخل ويتم استبعاد أى جزء لا تزيد النسبة المئوية للمحجوز له على ٥% من الوزن الكلى للعينة. ثم يتم تسجيل الوزن المتبقي بعد تلك المرحلة وليكن (M_2).

- ٦- يتم اختبار طول حبيبات الركام وذلك باختبار طول القياس المناظر لكل مقياس من أجزاء الركام المختبر (انظر جدول رقم (٤-٢٨). ثم تختبر كل حبة على حدة يدويا. الحبيبات العسوية هي تلك الحبيبات ذات الطول الذى يمنع مرورها من خلال المقياس.
- ٧- يتم تجميع كل الحبيبات العسوية ويعين وزنها وليكن (M_3).

د- النتائج

يتم حساب قيمة معامل العسوية (E_1) من العلاقة:

$$E_1 = 100 * M_3 / M_2$$

حيث:

M_2 : مجموع أوزان أجزاء العينة التى لها أوزان أكبر من ٥% من وزن عينة الاختبار.

M_3 : وزن جميع الحبيبات العسوية.

ويتم التعبير عن معامل العسوية بأقرب رقم صحيح.

هـ- حدود القبول أو الرفض

لا يزيد معامل العسوية عن ٢٥%


جدول (٤-٢٧) الحد الأدنى لوزن عينة الاختبار

| أقل وزن للجزء المختبر بعد استبعاد الحبيبات الأكبر والأقل من المقياس المطلوب (كجم) | المقاس الاعتبارى الأكبر للركام (مم) |
|---|-------------------------------------|
| ١٥ | ٤٠ |
| ٥ | ٢٨ |
| ٢ | ٢٠ |
| ١ | ١٤ |
| ٠,٥ | ١٠ |

جدول (٤-٢٨) بيانات تعيين معامل العسوية للركام

| أقل وزن للجزء المختبر (كجم) | المسافة بين المسامير بمقاس الطول * (مم) | مقاس حبيبات الركام | |
|--------------------------------|--|---------------------|----------|
| | | مناخل الاختبار (مم) | |
| | | ١٠٠% مجوز | ١٠٠% مار |
| ٣٥ | ٠,٣ + ٧٨,٧ | ٣٧,٥ | ٥٠,٠ |
| ١٥ | ٠,٣ + ٥٩ | ٢٨,٠ | ٣٧,٥ |
| ٥ | ٠,٣ + ٤٣,٢ | ٢٠,٠ | ٢٨,٠ |
| ٢ | ٠,٣ + ٣٠,٦ | ١٤,٠ | ٢٠,٠ |
| ١ | ٠,٢ + ٢١,٦ | ١٠,٠ | ١٤,٠ |
| ٠,٥ | ٠,٢ + ١٤,٧ | ٦,٣ | ١٠,٠ |

* هذا المقاس يساوى ١,٨ مرة من متوسط مقاس المناخل



شكل (٤-١٥) مقياس العسوية.

٤-٨-٧ اختبار تعيين معامل التفلطح للركام الكبير

Flakiness Index of Coarse Aggregate

معامل التفلطح يعرف بأنه النسبة الوزنية للركام الذى يقل سمك حبيباته عن ٠,٦ من المقاس المتوسط و ذلك منسوباً إلى وزن عينة الركام الكلي.

أ- الهدف من الاختبار

يهدف هذا الاختبار إلى تعيين معامل التفلطح للركام الكبير.

ب- الأجهزة المستخدمة:

- مقاس سمك معدني كما هو موضح بشكل (٤-١٦)
- مناخل قياسية ذات مقاس (٦٣ - ٥٠ - ٣٧,٥ - ٢٨ - ٢٠ - ١٤ - ١٠ - ٦,٣) مم.
- ميزان حساس
- فرن تجفيف
- مجموعة من الأوعية ذات مقاسات مناسبة يمكن أن تتحمل الحرارة داخل الفرن بدون خسائر.

ج- خطوات الاختبار:

- ١- يتم تحضير العينة اللازمة باستخدام طريقة التقسيم حتى نصل إلى عينة اختبار تحقق المتطلبات المبينة بجدول (٤-٢٩).
- ٢- يتم تجفيف الأجزاء المختبرة بالتسخين حتى درجة حرارة 105 ± 5 درجة مئوية حتى نصل وزن جاف ثابت. يترك الجزء المختبر ليبرد ثم يعين وزنه.
- ٣- يتم إجراء عملية تحليل بالمناخل لعينة الاختبار مع استخدام المناخل القياسية المبينة بالأجهزة المستخدمة.
- ٤- يتم تعيين الوزن الجاف لكل جزء من العينة محجوز على المناخل القياسية عدا المحجوز على منخل ٦٣مم. ثم يوضع كل جزء بوعاء خاص به مع تسجيل المقاس الخاص بكل جزء على الوعاء.
- ٥- من خلال مجموع الأوزان لكل الأجزاء بالأوعية (M1) يتم حساب النسبة المتوية للمحجوز على كل منخل ويتم استبعاد أى جزء لا تزيد النسبة المتوية للمحجوز له عن ٥% من الوزن الكلى للعينة. ثم يتم تسجيل الوزن المتبقى بعد تلك المرحلة وليكن (M2).

- ٦- يتم اختبار مدى تفلطح حبيبات الركام وذلك باختبار سمك القياس المناظر لكل مقاس من أجزاء الركام المختبر (انظر جدول (٤-٣٠)). ثم نختبر كل حبة على حدة يدويا. الحبيبات المفلطحة هي تلك الحبيبات ذات السمك الذى يسمح بمرورها من خلال الفتحة المناسبة لمقاسها من مقياس التفلطح.
- ٧- يتم تجميع جميع الحبيبات المفلطحة وعين وزنها وليكن (M_3).

د- النتائج

يتم حساب قيمة دلالة التفلطح (FI) من العلاقة:

$$FI = 100 * M_3/M_2$$

حيث:

M_2 : مجموع أوزان أجزاء العينة التى لها أوزان أكبر من ٥ % من وزن عينة الاختبار.

M_3 : وزن جميع الحبيبات المفلطحة.

ويتم التعبير عن معامل التفلطح بأقرب رقم صحيح.

هـ- حدود القبول والرفض


لا يزيد معامل التفلطح عن ٢٥ %

جدول (٤-٢٩) الحد الأدنى لوزن عينة الاختبار

| أقل وزن للجزء المختبر بعد استبعاد الحبيبات الأكبر والأقل من المقاس المطلوب (كجم) | المقاس الاعتبارى الأكبر للركام (مم) |
|--|-------------------------------------|
| ٣٥ | ٥٠ |
| ١٥ | ٤٠ |
| ٥ | ٢٨ |
| ٢ | ٢٠ |
| ١ | ١٤ |
| ٠,٥ | ١٠ |

جدول (٤-٣٠) بيانات تعيين معامل التفلطح للركام

| أقل وزن للجزء المختبر (كجم) | عرض الفتحة بمقياس التفلطح (مم) | مقاس حبيبات الركام | |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------|
| | | مناخل الاختبار (مم) | |
| | | ١٠٠% محجوز | ١٠٠% مار |
| ٥٠ | $0,3 + 33,9$ | ٥٠,٠ | ٦٣,٠ |
| ٣٥ | $0,3 + 26,3$ | ٣٧,٥ | ٥٠,٠ |
| ١٥ | $0,3 + 19,7$ | ٢٨,٠ | ٣٧,٥ |
| ٥ | $0,15 + 14,4$ | ٢٠,٠ | ٢٨,٠ |
| ٢ | $0,15 + 10,2$ | ١٤,٠ | ٢٠,٠ |
| ١ | $0,1 + 7,2$ | ١٠,٠ | ١٤,٠ |
| ٠,٥ | $0,1 + 4,9$ | ٦,٣ | ١٠,٠ |



شكل (٤-١٦) مقياس التفلطح

٨-٨-٤ اختبار تعيين الزيادة الحجمية للركم الصغير

Determination of the Bulking of Fine Aggregates

الزيادة الحجمية للركام الصغيرة: إذا أضيف الماء إلى الركام الصغير أو كان رطباً أساساً فإن طبقة رقيقة من الماء تغلف حبيبات الركام وتدفع الحبيبات بعيداً عن بعضها البعض نتيجة لتأثير ظاهرة الشد السطحي وبذلك يزيد حجم الرمل.

أ- الهدف من الاختبار:

- توضيح أن وجود رطوبة بالرمل الجاف ثم تقلبيه تعمل على زيادة حجمه.
- بيان كمية الزيادة العظمى في الحجم ونسبة الماء المناظرة لهذه الزيادة.
- توقع منحني يبين العلاقة بين النسبة المئوية للماء المضاف والزيادة المقابلة في حجم الرمل.

ب- الأجهزة المستخدمة:

- وعاء اسطوانى نحاسي سعته ١ لتر.
- عدد ٢ مخبار مدرج زجاجي سعة ١ لتر.
- لوح غير مسامي.
- ميزان حساس.


ج- خطوات الاختبار:

- ١- يتم وزن ٢٠٠٠ جرام من الرمل الجاف مجهزة طبقاً لطرق أخذ عينات الاختبار.
- ٢- يملأ الوعاء بالرمل الجاف ويكبس جزئياً ثم يعين وزن الرمل الجاف.
- ٣- يسكب الرمل من الوعاء على اللوح غير المسامي ويضاف إليه الماء بمقدار ١% من وزن الرمل الجاف.
- ٤- يقلب الرمل جيداً حتى يصبح متجانساً.
- ٥- يعاد ملء الوعاء بالرمل الرطب ويكبس جزئياً بنفس الطريقة عندما كان الرمل جافاً ويسوى سطح الرمل ويوضع الرمل الزائد في مخبار مدرج ويعين حجم هذه الزيادة.
- ٦- تكرر هذه العملية على أن تكون النسب المئوية للماء المضاف كما يلي: ٢ - ٤ - ٦ - ٨ - ١٠ - ١٢ - ١٦ - ٢٠ - ٢٢ - ٢٤ - ٢٦ على التوالي.
- ٧- يجب مراعاة عدم فقد أى جزء من عينة الاختبار أثناء إضافة الماء والتقليب.

د- النتائج:

أ- تدون نتائج الاختبار في جدول يبين به النسبة المئوية للماء المضاف والزيادة المناظرة في حجم الرمل.

ب- يرسم المنحنى البياني الذي يبين العلاقة بين النسبة المئوية للماء المضاف في الحجم والنسبة المئوية للماء المضاف كما هو مبين بالشكل (٤-١٧)



شكل (٤-١٧) تأثير الماء على الزيادة الحجمية للرمل

٤-٨-٩ اختبار تعيين نسبة الطين والمواد الناعمة بالركام بالوزن

Determination of Clay and other Fine Materials in
Aggregates by Weight

الطين والمواد الناعمة: هي أي مواد تمر من المنخل القياسي ٧٥ ميكرون.

الهدف من الاختبار

يعطى هذا الاختبار قيمة تقريبية لنسبة الطين والمواد الناعمة في الركام بالوزن.

ب- الأجهزة المستخدمة:

- وعاء مقاوم للصدأ ذو مقياس وحجم يسمح بتقليب العينة المختبرة دون فقد للركام أو الماء.
- المنخلان القياسيان مقياس ٧٥ ميكرون ومقياس ١٤١ ميكرون.
- فرن تجفيف
- ميزان حساس

ج- خطوات الاختبار

- ١- في حالة الركام الصغير تؤخذ عينة لا يقل وزنها عن ٢٥٠ جم وفي حالة الركام الكبير أو الشامل يكون وزن عينة الاختبار كما هو مبين بالجدول (٤-٣١)
- ٢- يتم تجفيف عينة الاختبار في الفرن حتى (110 ± 5) درجة مئوية حتى يثبت وزنها وليكن A
- ٣- تغمر العينة بالماء ثم تقلب بشدة.
- ٤- يتم إزالة المواد الطينية والناعمة عن طريق سكب ماء الغسيل مباشرة فوق المنخلين مقياس ٧٥ ميكرون، ومقياس ١٤١ ميكرون بحيث يكون المنخل مقياس ١٤١ ميكرون هو الأعلى.
- ٥- تكرر الخطوات السابقة على نفس العينة حتى يصبح ماء الغسيل رائقا تماما.
- ٦- تعاد المواد المحجوزة على المنخلين إلى العينة المغسولة بالوعاء.
- ٧- تجفيف العينة بالمواد المعادة في الفرن حتى (110 ± 5) درجة مئوية حتى يثبت وزنها وليكن B

د- النتائج :

تُحسب النسبة المئوية بالوزن للطين والمواد الناعمة بالركام (F%) من العلاقة.

$$F\% = \frac{A - B}{A} * 100$$

هـ- حدود القبول والرفض

يجب ألا تتعدى النسبة المئوية بالوزن للطين والمواد الناعمة القيم المذكورة بالجدول (٣٢-٤).

جدول (٣١-٤) أوزان عينة اختبار نسبة الطين والمواد الناعمة الأخرى بطريقة النخل.

| أقل وزن لعينة الاختبار | المقاس الاعتباري الأكبر للركام (مم) |
|------------------------|-------------------------------------|
| ٥ كجم | ٩,٥ - ٤,٧٥ |
| ١٥ كجم | ١٩,٠ - ٩,٥ |
| ٢٥ كجم | ٣٧,٥ - ١٩,٠ |
| ٥٠ كجم | ٣٧,٥ < |

جدول (٣٢-٤) حدود النسبة المئوية للمواد الناعمة بالركام

| الحد الأقصى لنسبة الطين والمواد الناعمة بالوزن % | نوع الركام |
|--|-------------------------------------|
| ٣ | رمل |
| ٥ | رمل ناعم من كسر الحجارة |
| ١ | الركام الكبير من الزلط أو كسر الزلط |
| ٣ | الركام الكبير من كسر الحجارة |

٤-٨-١٠ اختبار تعيين نسبة الطين والمواد الناعمة بالركام الصغير بالحجم

**Determination of Clay and other Fine Materials in
Fine Aggregates by Volume**

أ- الهدف من الاختبار

يعطى هذا الاختبار قيمة تقريبية لنسبة الطين والمواد الناعمة بالركام الصغير بالحجم. و يجرى هذا الاختبار عادة بموقع العمل ولا يطبق على ناعم كسر الحجارة.

ب- الأجهزة المستخدمة

مخبر مدرج سعته ٢٥٠ سنتيمترا مكعباً.

ج- خطوات الاختبار

- ١- تؤخذ عينة وزنها حوالى ١٠٠ جرام.
- ٢- يوضع ٥٠ سنتيمترا مكعبا من الماء النقي في المخبر المدرج.
- ٣- تضاف كمية من عينة الركام الصغير تدريجياً حتى يصير الحجم الكلي ١٠٠ سنتيمتراً مكعباً.
- ٤- يضاف ماء نقي حتى يصير الحجم الكلي ١٥٠ سنتيمتراً مكعباً.
- ٥- يرج المخلوط بشدة لعمل معلق من حبيبات الطين والمواد الناعمة.
- ٦- يوضع المخبر على سطح أفقى مستو ويطرق طرقتاً خفيفاً على جدار المخبر لجعل طبقة الركام الصغير مستوية السطح ويترك لمدة ٣ ساعات.

د- النتائج

تحسب النسبة المئوية بالحجم لكمية المواد الناعمة بالركام الصغير بحساب النسبة بين ارتفاع الطبقة المترسبة فوق سطح الركام الصغير و ارتفاع الركام الصغير أسفل الطبقة المترسبة.

هـ- حدود القبول والرفض

يجب الا تزيد النسبة المئوية بالحجم لكمية الطين والمواد الناعمة بالرمل الطبيعى عن ٣ % ورمل ، كسر الأحجار عن ٥%. وفي حالة تجاوز هذه النسبة يتم إجراء اختبار تعيين نسبة الطين والمواد الناعمة بالوزن بالمعمل على ألا تتجاوز هذه النسبة الحدود المبينة بهذا الاختبار.

٤-٨-١١ اختبار معامل التهشيم للركام الكبير

Determination of Crushing Value of Coarse Aggregate

معامل التهشيم هو النسبة المئوية المارة بالوزن من المنخل القياسى ٢,٣٦ مم وذلك بعد تعريض عينة الاختبار لحمل ضغط تدريجى قدرة ٤٠٠ كيلو نيوتن (حوالى ٤٠ طن).

أ- الهدف من الاختبار

يهدف هذا الاختبار لتعيين مقاومة الركام الكبير والتي تعطي مقياساً نسبياً لمدى مقاومة الركام الكبير للتهشيم تحت تأثير حمل ضغط تدريجى ، وهى خاصية هامة للركام المستخدم فى الخرسانة المعرضة للتآكل. والاختبار قابل للتطبيق على حبيبات الركام الكبير التى تمر من المنخل القياسى ١٤ مم والحجوزة على المنخل القياسى ١٠ مم.

ب- الأجهزة المستخدمة

- مكيال أسطوانى معدنى قطره الداخلى ١٢٠ مم وارتفاعه الداخلى ١٨٠ مم ويراعى أن يكون هذا المكيال ذا صلابة كافية تمكنه من الاحتفاظ بشكله تحت ظروف الاستعمال.
- قضيب معدنى مستقيم للدمك قطاعه مستدير بقطر ١٥ مم وطوله ٦٠٠ مم بطرف مدبب.
- أسطوانة من الصلب مفتوحة الطرفين لها مكبس وقاعدة من الصلب كما هو مبين بالشكل (٤-١٨).
- المناخل القياسية ذات فتحات مربعة مقاسات ١٤ مم، ١٠ مم، ٢,٣٦ مم.
- فرن مهوى حرارته ١٠٠ - ١١٠ درجة مئوية.
- ماكينة اختبار للضغط.
- مطرقة مطاط.
- صينية معدنية ذات وزن معلوم بحيث تكفى ٣ كجم من الركام.
- فرشاة من السلك.
- ميزان حساس.

ج- عينة الاختبار المختبرة:

تحضر عينة الركام المستخدمة فى الاختبار كما يلي:

- ١- تنخل كمية من الركام على المنخلين القياسيين ١٤ مم و ١٠ مم على التعاقب.
- ٢- يستعمل فى إجراء الاختبار الركام المار من المنخل القياسى ١٤ مم والحجوز على المنخل القياسى ١٠ مم، يملأ المكيال إلى ثلثه بالركام المذكور ويدمك بقضيب الدمك ٢٥ مرة ثم توضع كمية

أخرى مماثلة من الركام وتدمك ٢٥ مرة أخرى ثم يملأ المكيا ل لمستوى أعلى من سطحه ويدمك ٢٥ مرة ثم يزال الركام الزائد عن سعة المكيا ل بتسوية سطحه بقضيب الدمك وتكون كمية الركام التي يحتويها المكيا ل حينئذ هي عينة الاختبار.

٣- تجفف عينة الاختبار بوضعها غى الصينية المعدنية داخل الفرن المهوى درجة حرارته ١٠٠-١١٠ درجة مئوية لمدة أربع ساعات ثم يبرد الركام.

٤- تجهيز عينة أخرى من الركام باتباع الخطوات السابقة.

د- خطوات الاختبار

١- توضع الأسطوانة الصلب المفتوحة في مكانها على القاعدة.

٢- توضع عينة الاختبار في الأسطوانة الصلب على ثلاث دفعات متساوية تقريباً وتدمك كل دفعة ٢٥ مرة بواسطة قضيب الدمك ثم يسوى سطح الركام في الأسطوانة ويوضع فوقها المكبس الصلب ويراعى عدم حشر المكبس في الأسطوانة.

٣- توضع الأسطوانة والقاعدة والمكبس في مكنة اختبار الضغط ثم يحمل المكبس تدريجياً بمعدل منتظم حتى يصل حمل الضغط إلى ٤٠٠ كيلو نيوتن في مدة ١٠ دقائق ثم يرفع الحمل بعد ذلك.

٤- يفرغ الركام من الاسطوانة في الصينية المعدنية باستخدام المطرقة المطاط والفرشاة السلك لتنظيف الأسطح الداخلية للأسطوانة وتوزن العينة لأقرب جرام وليكن وزنها (M1)، ثم تنخل العينة على المنخل القياسى ٣٦, ٢ مم ويعين وزن الركام المحجوز على المنخل والركام المار من المنخل لأقرب جرام ولتكن الأوزان (M2) و (M3) على التوالي، إذا كان مجموع الوزنين (M2) و (M3) يختلف عن وزن العينة الكلى (M1) بأكثر من ١٠ جرام ترفض العينة ويعاد الاختبار على عينة أخرى.

٥- يعاد الاختبار على عينة أخرى من الركام باتباع الخطوات السابقة.

هـ- النتائج

١- يحسب لكل اختبار من الاختبارين معامل التهشيم للركام الكبير (ACV) كما يلي:

$$ACV = (M3 \times 100) / M1$$

حيث:

ACV = معامل التهشيم للركام.


M3 = وزن عينة الركام المارة من منخل ٣٦, ٢ مم.

M1 = وزن عينة الركام المستخدمة في الاختبار.

٢- يجب أن يكون الفرق بين النتيجة أقل من ٧% من متوسط النتيجة، أما في حالة إذا كان الفرق بين النتيجة أكبر من ٧% من المتوسط يجب أن يعاد الاختبار مرة أخرى على عينتين جديدتين ثم يحسب متوسط الأربع نتائج.

و- حدود القبول والرفض

| معامل التهشيم (%) | الاستخدام |
|-------------------|---|
| لا يتعدى ٣٠ | الركام المستعمل في الخرسانة التي لا تتعرض أسطحها للتآكل |
| لا يتعدى ٢٥ | الركام المستعمل في الخرسانة التي تتعرض أسطحها للتآكل مثل ممرات المطارات والطرق |



شكل (٤-١٨) الأسطوانة المعدنية والقاعدة والمكبس.

٤-٨-١٢ اختبار تعيين مقاومة الركام الكبير للبري بجهاز لوس أنجلس

Determination of Abrasion Resistance of Coarse Aggregates in Los Angeles Machine

معامل البري هو النسبة المتبوية للفاقد في الوزن نتيجة البري في جهاز لوس أنجلس.

أ- الهدف من الاختبار

يعبر عن مقاومة الركام الكبير للبري بالنسبة المتبوية بالوزن للفاقد بالبري بعد تعريض الركام للبري باستخدام جهاز لوس أنجلس.

ب- الأجهزة المستخدمة:

- جهاز لوس أنجلس للبري - موضح بالشكل (٤-١٩)
- المناخل القياسية مقاس ١٦ مم ومقاس ١,٧ مم.
- كرات البري من الحديد الزهر أو الصلب بقطر حوالي ٤٨ مم ووزن الكرة الواحدة حوالي ٤٠٠ جرام.
- ميزان حساس.
- فرن تجفيف.

ج- العينات المختبرة:

- تغسل عينة الركام الكبير (٥-١٠) كجم بالماء ثم تجفف في فرن درجة حرارته ١٠٥-١١٠ درجة مئوية حتى يثبت الوزن.
- يفصل الركام إلى مقاسات مختلفة عن طريق النخل على المناخل الموضحة بجدول (٤-٣٣).
- يتم إعادة تجميع عينة الاختبار من الركام بخلط الأوزان التي يمكن تجميعها طبقاً للقيم الموضحة بجدول (٤-٣٣).

د- خطوات الاختبار

- ١- توزن عينة الاختبار بعد إعادة خلطها وليكن وزنها (W1) ويحدد نوع تدرج هذه العينة من الجدول (٤-٣٣).
- ٢- يتم تحديد عدد كرات البري طبقاً لنوع تدرج العينة من الجدول (٤-٣٤).

- ٣- توضع العينة وكرات البري داخل مكينة لوس أنجلس وتدار المكينة بسرعة ١٠-٣١ دورة في الدقيقة بحيث يكون عدد الدورات الكلية ٥٠٠ لكل من تدرجات العينات أ، ب، ج، د وألف دورة لكل من تدرجات العينات هـ، و، ز.
- ٤- يرفع الركام من المكينة وينخل على منخل مقاس ١٦ مم ثم ينخل المار من هذا المنخل على المنخل القياسى مقاس ١,٧ مم.
- ٥- يؤخذ الركام الكلي المحجوز على المنخلين السابقين ويغسل جيداً بالماء للتخلص من المواد الناعمة المتصقة بالسطح ثم يجفف في فرن ١٠٥-١١٠ درجة مئوية حتى ثبوت الوزن وليكن (W2).

هـ- النتائج

تحسب قيمة النسبة المئوية للبري (Ab).

$$Ab = \frac{W_1 - W_2}{W_1} \times 100$$

و- حدود القبول أو الرفض


يجب ألا تتعدى قيمة البري باستخدام مكينة لوس أنجلس ٢٠% للزلط و ٣٠% لكسر الأحجار.



صورة جهاز لوس أنجلس والكرات الحديدية


جدول (٤-٣٣) تجميع عينة الاختبار تبعاً لنوع التدرج (جرام)

| تجميع وزن عينة الاختبار تبعاً لنوع التدرج (جرام) | | | | | | | فتحة المنخل | |
|--|------|------|------|------|------|------|-------------|---------|
| ز | و | هـ | د | ج | ب | أ | المحجوز على | المر من |
| -- | -- | ١٥٠٠ | -- | -- | -- | -- | ٦٣,٠٠ | ٧٥,٠٠ |
| -- | -- | ١٥٠٠ | -- | -- | -- | -- | ٥٠,٠٠ | ٦٣,٠٠ |
| -- | ٥٠٠٠ | ١٥٠٠ | -- | -- | -- | -- | ٣٧,٥ | ٥٠,٠٠ |
| ٥٠٠٠ | ٥٠٠٠ | -- | -- | -- | -- | ١٢٥٠ | ٢٥,٠٠ | ٣٧,٥ |
| ٥٠٠٠ | -- | -- | -- | -- | -- | ١٢٥٠ | ١٩,٠٠ | ٢٥,٠٠ |
| -- | -- | -- | -- | -- | ١٥٠٠ | ١١٥٠ | ١٢,٥ | ١٩,٠٠ |
| -- | -- | -- | -- | -- | ١٥٠٠ | ١١٥٠ | ٩,٥ | ١٢,٥ |
| -- | -- | -- | -- | ١٥٠٠ | -- | -- | ٦,٣ | ٩,٥ |
| -- | -- | -- | -- | ١٥٠٠ | -- | -- | ٤,٧٥ | ٦,٣ |
| -- | -- | -- | ٥٠٠٠ | -- | -- | -- | ٢,٣٨ | ٤,٧٥ |



جدول (٤-٣٤) تحديد عدد كرات البري

| عدد الكرات | نوع التدرج طبقاً للجدول السابق |
|------------|--------------------------------|
| ١٣ | أ |
| ١١ | ب |
| ٨ | ج |
| ٦ | د |
| ١١ | هـ |
| ١١ | و |
| ١١ | ز |



شكل (٤-١٩) ماكينة لوس أنجلس للبري

٤-٨-١٣ اختبار تعيين معامل الصدم للركام الكبير (اختبار متانة الركام)

Determinaion of Aggregate Impact Value

- متانة حبيبات الركام هى مقاومة الركام للاهتزاز بتأثير الصدم.
- عامل الصدم للركام هو النسبة المئوية بالوزن المارة من المنخل القياسى ٢,٣٦ مم وذلك بعد تعريض الاختبار للصدم من ثقل ساقط رأسياً على سطح العينة.

أ- الهدف من الاختبار

يهدف هذا الاختبار إلى تعيين معامل الصدم للركام، الذى يعطى مقياساً نسبياً لمقاومة حبيبات الركام للصدم.

ب- الأجهزة المستخدمة

- جهاز صدم كما هو مبين بالشكل رقم (٢-٢٠).
- المناخل القياسية ذات الفتحات ١٤، ١٠، ٢,٣٦ مم.
- مكيال اسطوانى معدنى قطره الداخلى ٧٥ ± ١ مم وارتفاعه الداخلى ٥٠ ± ١ مم.
- قضيب معدنى مستقيم للدمك.
- ميزان حساس.
- فرن جيد التهوية يمكن تحديد درجة حرارته عند ١٠٥ ± ٥ درجة مئوية.
- إناء معدنى ذو وزن معلوم وحجم يتسع لكيلو جرام واحد من الركام.

ج- العينات المختبرة

تحضر عينة الركام طبقاً لإختبار أخذ العينات وذلك حتى تنتج عينة ركام كلية ذات وزن يكفى لثلاث عينات مقاسات تتراوح مقاسات حبيباتها بين ١٤ مم و ١٠ مم. ويمكن الاسترشاد بالجدول (٤-٣٥).

١- عينات الاختبار في الحالة الجافة

- ينخل الركام الجاف على المنخلين القياسيين مقاسي ١٤ مم و ١٠ مم للتخلص من مقاسات الركام الأكبر والأصغر من المقاسات المطلوبة. ثم تقسم الكمية الناتجة ثلاثة أقسام للحصول على ثلاث عينات اختبار بأوزان مناسبة لملاء المكيال المعدني المذكور في الأجهزة المستخدمة وبالطريقة المشروحة في الخطوة التالية.
- تجفف عينات الاختبار بالتسخين حتى درجة حرارة ١٠٥ + ٥ درجة مئوية لا تزيد عن ٤ ساعات، ثم تبرد العينات في درجة حرارة الغرفة قبل إجراء الاختبار.
- يملأ المكيال المعدني بركام عينة الاختبار بواسطة مغرفة حتى يفيض. يدمك الركام ٢٥ دمكة بالطرف المستدير من قضيب الدمك بحيث يسقط قضيب الدمك كل مرة من ارتفاع حوالي ٥٠ مم فوق سطح الركام وبحيث تكون الدمكات الموزعة بالتساوي فوق سطح الركام. يزال الركام الزائد ويسوى السطح جيداً. يسجل الوزن الصافي للركام في المكيال ويستخدم نفس هذا الوزن للعينة الثانية.

٢- عينات الاختبار في الحالة الرطبة

- تجهز عينة الاختبار الكلية ولكن بحالتها الموردة بها وليست بالحالة الجافة ثم تقسم وتوضع كل عينة في سلة من السلك وتغمر في وعاء محكم به ماء. يدمك الركام وهو مغمور في الماء ٢٥ دمكة بمعدل مرة كل ثانية ويظل مغموراً لمدة ٢٤ ± ٢ ساعة مع الاحتفاظ بدرجة حرارة الماء عند ٢٠ ± ٥ درجة مئوية.
- ترفع السلة من الماء وتزال منها عينة الركام ويجفف سطح حبيبات الركام ثم يجري الاختبار مباشرة.

د- خطوات الاختبار

١- اختبار العينات في الحالة الجافة

- ١- توضع مكنة الصدم على القاعدة و يثبت الوعاء في مكانه على قاعدة جهاز الاختبار وتوضع به عينة الاختبار وتدمك ٢٥ مرة بقضيب الدمك. يرفع الثقل بحيث تكون المسافة بين سطحه السفلى والسطح العلوي للركام الموجود في الوعاء ٣٨٠ ± ٥ مم ثم يترك ليسقط حراً تحت تأثير وزنه على الركام وتكرر عملية الصدم المذكور بحيث يكون العدد الكلي للصدمات ١٥ مرة على ألا تقل الفترة بين كل صدمة وأخرى عن ثانية.
- ٢- يرفع الوعاء ويفرغ الركام بالطرق ويوضع في إناء معدني. ويوزن الإناء والركام ويحدد وزن الركام وليكن "M₁".

٣- تنخل العينة على المنخل القياسى ٢,٣٦ مم ثم يعين وزن الركام المار من والمحجوز على هذا المنخل. وليكن وزنه " M_2 " و " M_3 " على التوالي وإذا كان مجموع الوزن المار والوزن المحجوز " $M_2 + M_3$ " يختلف عن الوزن الكلى لعينة الركام " M_1 " بأكثر من واحد جرام فتلغى هذه النتيجة ويكرر الاختبار بعينة أخرى.

٢- اختبار العينات فى الحالة الرطبة

١- تتبع نفس الإجراءات المبينة فى اختبار العينات فى الحالة الجافة إلا أن العدد الكلى للصددمات التى تعرض لها عينة الركام يكون هو العدد اللازم لإنتاج ما بين ٥ - ٢٠% من المواد الناعمة.

٢- تزال عينة الركام المهشمة من الوعاء وتجفف فى فرن حتى درجة حرارة 105 ± 5 درجة مئوية وحتى يثبت وزنها أو لمدة لا تقل عن ١٢ ساعة. تبرد العينات ثم توزن لأقرب جرام وليكن وزنها " M_1 ". تستكمل الخطوات كما هو مبين فى اختبار العينات فى الحالة الجافة وذلك بداية من نخل العينة على منخل ٢,٣٦ مم.

هـ- النتائج

الركام فى حالة الجافة

تحسب قيمة معامل الصدم كنسبة مئوية ولأول رقم عشرى لعينات الاختبار من المعادلة الآتية:

$$AIV = \frac{M_2}{M_1} \times 100$$

حيث:

AIV = معامل الصدم للركام

M_1 = وزن العينة (جم)

M_2 = وزن الركام المار من منخل ٢,٣٦ مم (جم).

الركام فى الحالة الرطبة

يحسب وزن المواد الناعمة m كنسبة مئوية من الوزن الكلى لكل عينة اختبار من المعادلة الآتية:

$$m = \frac{M_2}{M_1} \times 100$$

حيث:

M_1 = وزن العينة الجافة (جم)

M_2 = وزن الركام الجاف المار من منخل ٢,٣٦ مم (جم)

تحسب قيمة معامل الصدم كنسبة مئوية ولأول رقم عشري لعينات الاختبار من المعادلة الآتية:

$$AIV = \frac{15 m}{n}$$

حيث :


n عدد الصدمات التي تعرضت لها العينة.

و- حدود القبول والرفض

- لا تتعدى قيمة معامل الصدم للركام الكبير ٤٥% بالوزن وذلك كركام مستخدم في الخرسانة التي لا تتعرض أسطحها للتآكل.
- لا تتعدى قيمة معامل الصدم للركام الكبير ٣٠% وذلك كركام مستخدم في الخرسانة التي تتعرض أسطحها للتآكل مثل ممرات المطارات والطرق.

جدول (٤-٣٥) دليل استرشادي لأقل وزن لعينات الركام لاختبار تحديد عامل الصدم.

| مقاس الركام (مم) | أقل وزن لعينة الاختبار الكلية (كجم) |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| ركام شامل مقاس اعتباري أكبر ٤٠ | ٢٠ |
| ركام شامل مقاس اعتباري أكبر ٢٠ | ١٥ |
| ركام مدرج من ٤٠ إلى ٥ | ١٢ |
| ركام مدرج من ٢٠ إلى ٥ | ٨ |
| ركام مدرج من ١٤ إلى ٥ | ٥ |



شكل (٤-٢٢) ماكينة اختبار الصدم للركاب