

الإختبارات الغير متلفه للخرسانه

*Non-Destructive Testing of Concrete*

## ١- الهدف والمجال Scope

تهدف الإختبارات غير المتلفة للخرسانة إلى إختبار العضو الخرساني دون حدوث أى تلف أو إنهيار به. وتتنوع الإختبارات تبعاً لنظرية إجرائها ومن أهم طرق هذه الإختبارات ما يلي:

- ١- طرق الإشعاع
- ٢- طرق الصلادة وتشمل نوعين من الإختبار:
  - أ - الإختبار بطريقة العلامة
  - ب- الإختبار بطريقة الإرتداد
- ٣- طرق النبضات
- ٤- طرق الرنين

## - أهم تطبيقات الإختبارات غير المتلفة

- ١ - أختبار مقاومة الضغط للخرسانة المتصلدة.
- ٢ - إختبار صلادة السطح.
- ٣ - تحديد أماكن حديد التسليح.
- ٤ - كشف الشروخ الداخلية وتحديد أماكنها وأتساعها.
- ٥ - تعيين محتوى الرطوبة.
- ٦ - تعيين الكثافة.
- ٧ - قياس معايير المرونة للخرسانة.

وتعتبر إختبارات مقاومة الضغط من أهم الإختبارات التي تساعد المهندس الإنشائي في كتابة تقرير هندسى عن حالة مبنى قائم.

## - أسباب اللجوء لهذه الإختبارات

- ١ - عدم إجراء إختبارات مقاومة الضغط للخرسانة.
- ٢ - عند وجود مشكلة بالمنشأ - مثل ظهور شروخ وتصدعات.
- ٣ - عدم التزام المقاول ببعض التعليمات مثل فك الشدات المبكر والصب دون إشراف هندسى.
- ٤ - عدم قيام المقاول بإتمام أعمال المعالجة للخرسانة.
- ٥ - عند الشك فى نوع الأسمنت المستخدم.
- ٦ - ورود نتائج إختبارات مقاومة الضغط غير مطابقة للمقاومة المطلوبة وقد يكون ذلك نتيجة ضعف الخرسانة أو نتيجة أسباب أخرى مثل:
  - طريقة أخذ مكعبات الخرسانة.
  - طريقة وضع المكعب فى الماكينة ومعدل توقيع الحمل على العينة.
  - سقوط المكعب أثناء المناولة.
  - فك المكعب قبل مرور ٢٤ ساعة.

- كسر المكعبات قبل مرور المدة المطلوبة ( ٧ أو ٢٨ يوم).
- ترك المكعبات دون معالجة حتى تاريخ الإختبار.
- عدم تجانس خرسانة المكعب (أثناء أخذها).
- تكسير أحرف المكعب عند فك القوالب نتيجة عدم إستخدام مادة عازلة.

## - اهم الإختبارات الشائعة الإستعمال في مجال إختبارات الخرسانه

- |                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| Schmidt Hammer            | ١- إختبار مطرقة شميدت               |
| Ultrasonic Pulse Velocity | ٢- إختبار قياس سرعة النبضات         |
| Core Test                 | ٣- إختبار القلب الخرساني (نصف متلف) |
| Loading Test              | ٤- إختبار التحميل للعناصر الإنشائية |

## مطرقة شميدت Schmidt Hammer

تستخدم مطرقة شميدت لتعيين رقم الارتداد Rebound Number حيث يعتمد عمل الجهاز على النظرية التي تنص على أن قوة إرتداد كتلة مرنة يعتمد على قوة السطح الذي تصطدم به.

ويستخدم رقم الارتداد هذا في الإسترشاد عن القيمة التقريبية لمقاومة الضغط للخرسانة.

## مميزات مطرقة شميدت

- ١ - جهاز صغير الحجم يمكن إستعماله فى المواقع وحمله فى اليد.
- ٢ - يعطى نتائج سريعة لمقاومة الضغط وسهل الإستعمال.
- ٣ - لا يسبب تلف للخرسانة.
- ٤ - جهاز لا يتطلب إحتياطات معقدة.
- ٥ - أرخص الأجهزة المستخدمة لهذا الغرض.
- ٦ - يتحمل العمل الشاق فى جو التنفيذ مقارنة بالأجهزة الأخرى.
- ٧ - سهولة معايرته من وقت لآخر.



## طريقة عمل الجهاز

- ١- بالضغط الخفيف على زرار بالجهاز تخرج الرأس المتحرك Plunger.
- ٢- يوضع الجهاز عموديا على المكان المراد إختباره ثم يضغط الجهاز فتتزلق الرأس إلى داخل لجهاز وقبل إختفائها ينفك الشاكوش ويحدث طرقة على الرأس (صدمة).
- ٣- عند حدوث الصدمة يجب أن يكون الجهاز عمودياً تماماً على السطح المختبر ولا يلمس الزرار Button الموجود على الجهاز.
- ٤- عند الاصدام يرتد الشاكوش الطارق بمقدار يتناسب مع صلادة السطح المختبر محرکاً مؤشراً يتحرك على مقياس لتعيين قيمة الإرتداد.
- ٥- يُنقل الجهاز إلى نقطة أخرى وتُكرر العملية.
- ٦- بعد إنتهاء العمل يُعاد الجهاز إلى وضعه الأصلي بجعل الرأس داخل الجهاز.

## أنواع الأجهزة

تختلف الأجهزة من حيث قراءة رقم الإرتداد إلى نوعين كما فى شكل:

- أ - أجهزة تقرأ النتيجة على تدرج بجسم الجهاز.
- ب - أجهزة مزودة بأداة تسجيل للقراءة على شريط ورقى.

### يفضل النوع الثاني للأسباب الآتية:

- ١ - يمكن لشخص واحد إستخدامه حيث أن تسجيل القراءة يتم أوتوماتيكيا.
- ٢ - يعتبر أسهل فى الإستخدام و يمكن الرجوع إلى التسجيل البيانى للقراءة فى أى وقت.
- ٣ - منع التلاعب أثناء إستخدام الطريقة الأولى عند تدوين القراءة بواسطة شخص آخر غير الذى يقوم بأخذ القراءات.
- ٤ - نسبة الخطأ أقل من الحالة الأولى.



(أ) مطرقة عادية.



(ب) مطرقه مزوده بشريط ورقي لكتاية النتائج

ج - أجهزه رقميه تعطي نتائج مقاومة الضغط مباشره.




## طريقة الإختبار وإعداد النتائج

- ١- تحدد مساحة على العضو الإنشائي فى حدود ٣٠ × ٣٠ سم.
- ٢- يؤخذ عدد من القراءات حوالى ١٥ قراءة موزعة داخل المساحة.
- ٣- لا تقل المسافة بين كل قرائتين عن ٢,٥ سم.
- ٤- يعمل كروكى للجزء المراد إختباره وتحدد عليه مواقع النقط.
- ٥- لكل نقطة على حدة يحسب متوسط رقم الإرتداد وتحذف القراءات الشاذة بحيث لا يزيد الفرق بين أى رقم إرتداد و المتوسط عن ٥ وحدات. ويعتبر رقم الإرتداد مقبول إذا كان ثلثى القراءات لا تنحرف عن المتوسط بمقدار  $\pm ٢,٥$  وحده.
- ٦- يتم تحويل رقم الإرتداد المتوسط الخاص بكل نقطة إلى مقاومة ضغط نيوتن/مم<sup>٢</sup> أو كج/سم<sup>٢</sup> بإستخدام جدول (١) أو الشكل (٤).
- ٧- توضع النتائج الخاصة بجميع النقط فى جدول وتحسب مقاومة الضغط المتوسطة للخرسانة بحيث لا يزيد معامل الإختلاف لمفردات مقاومة الضغط عن ١٥%.

R	عمر الخرسانه ١٤ - ٥٦ يوم				عمر الخرسانه ٧ أيام			
	القيمه المتوسطه		أقل قيمه محتمله		القيمه المتوسطه		أقل قيمه محتمله	
	kg/cm <sup>2</sup>	MPa	kg/cm <sup>2</sup>	MPa	kg/cm <sup>2</sup>	MPa	kg/cm <sup>2</sup>	MPa
20	101	9.9	54	5.3	121	11.9	74	7.3
21	113	11.1	64	6.3	132	12.9	83	8.1
22	126	12.4	75	7.4	145	14.2	94	9.2
23	139	13.6	86	8.4	157	15.4	104	10.2
24	152	14.9	98	9.6	169	16.6	115	11.3
25	166	16.3	110	10.8	183	18.0	127	12.5
26	180	17.7	122	12.0	196	19.2	136	13.3
27	195	19.1	135	13.2	210	20.6	150	14.7
28	210	20.6	149	14.6	225	22.1	164	16.1
29	225	22.1	163	16.0	239	23.4	177	17.4
30	241	23.6	176	17.3	254	24.9	191	18.7
31	257	25.2	193	18.9	269	26.4	205	20.1
32	274	26.9	209	20.5	285	28.0	220	21.6
33	291	28.5	225	22.1	300	29.4	234	23.0
34	307	30.1	240	23.5	315	30.9	248	24.3
35	324	31.8	256	25.1	331	32.5	263	25.8
36	342	33.6	273	26.8	348	34.1	279	27.4
37	360	35.3	290	28.4	365	35.8	295	28.9
38	377	37.0	307	30.1	381	37.4	311	30.5
39	395	38.7	324	31.8	398	39.0	327	32.1
40	413	40.5	341	33.5	416	40.8	344	33.7
41	432	42.4	359	35.2	434	42.6	361	35.4
42	450	44.1	377	37.0	451	44.2	378	37.1
43	469	46.0	395	38.7	470	46.1	396	38.8
44	488	47.9	414	40.6	488	47.9	414	40.6
45	507	49.7	432	42.4	507	49.7	432	42.4
46	526	51.6	451	44.2	526	51.6	451	44.2
47	546	53.5	470	46.1	546	53.5	470	46.1
48	565	55.4	489	48.0	565	55.4	489	48.0
49	584	57.3	508	49.8	584	57.3	508	49.8
50	604	59.3	527	51.7	604	59.2	527	51.7
51	623	61.1	546	53.6	623	61.1	546	53.6
52	643	63.1	565	55.4	643	63.1	565	55.4
53	663	65.0	584	57.3	663	65.0	584	57.3
54	683	67.0	593	58.2	683	67.0	603	59.2
55	703	69.0	622	61.0	703	69.0	622	61.0

جدول (١)  
مقاومة الضغط بدلالة  
رقم إرتداد المطرقه (R)

مقاومة الضغط - كج/سم<sup>2</sup>



رقم الارتداد

شكل (٤)  
العلاقة بين مقاومة  
الضغط ورقم الإرتداد  
(R)



## زاوية ميل الجهاز

تمت معايرة هذه الأجهزة على الوضع الأفقى أى لإختبار أسطح رأسية مثل الحوائط والأعمدة وبذلك أعتبرت زاوية ميل الجهاز بالنسبة للمستوى الأفقى  $\alpha = 0$ .

يمكن استخدام الجهاز للأسطح المائلة بزاوية ٤٥  
أوفى الوضع رأسيا لإختبار الأسقف  
أو الأرضيات وفى هذه الحالة  
 $\alpha = \pm 45$   
 $\alpha = +90$   
 $\alpha = -90$


يتم تصحيح القراءات طبقا للمنحنيات المناسبة من الشكل أو الجدول التالي.

فى حالة الزوايا الموجبة يتم التصحيح بطرح بعض القيم من قراءة المؤشر نتيجة تأثير الجاذبية الأرضية أما فى حالة الزوايا السالبة فيتم التصحيح بإضافة بعض القيم الى قراءة المؤشر.

رقم الإرتداد (R)	التصحيح الخاص بتأثير زاوية ميل المطرقة			
	↑ لأعلى		↓ لأسفل	
	+90°	+45°	-45°	-90°
10			+ 2.4	+ 3.2
20	- 5.4	- 3.5	+ 2.5	+ 3.4
30	- 4.7	- 3.1	+ 2.3	+ 3.1
40	- 3.9	- 2.6	+ 2.0	+ 2.7
50	- 3.1	- 2.1	+ 1.6	+ 2.2
60	- 2.3	- 1.6	+ 1.3	+ 1.7

التصحيح الخاص بزاوية ميل مطرقة الإرتداد

### إستخدام المطرقة بزوايا مختلفة



## إحتياطات عامة عند إجراء الإختبار

- ١- أن يكون الجهاز المستخدم معاير قبل الإستخدام.
- ٢- يكون السطح المختبر نظيف خالى من التعشيش أو المسامية.
- ٣- يكون السطح خالى من النتوءات وبعيد عن أماكن أعمال الخرسانة.
- ٤- تنظف الأسطح المختبرة بأحجار الكاربورندوم المزودة مع الجهاز.
- ٥- لا توضع مقدمة الجهاز على زلط أو حديد تسليح فى الخرسانة المتصلدة.
- ٦- تزال أى مونة أو طبقات بياض قبل إجراء الإختبار وينظف مكان أخذ القراءات.
- ٧- فى حالة الأسطح الأفقية تزال طبقة الخرسانة الضعيفة (الجزء الزائد بالماء نتيجة النضح).
- ٨- فى حالة الخرسانة القديمة يتم إزالة السطح المتصلد لمسافة واحد سنتيمتر بواسطة صاروخ يدوى ذو قرص حوالى ١٢,٥ سم حيث أن هذه الطبقة لا تمثل الخرسانة.

٩- حيث أن الخرسانة تكون أكثر دمكا في الأجزاء السفلية من العضو الإنشائي فيتم اختبار النقط في المناطق العلوية.

١٠- يفضل إستخدام الأسطح الرأسية لإجراء الإختبارات - أعمدة - حوائط خرسانية - جوانب كمرات - جوانب قواعد.

١١- في حالة الأعضاء النحيفة (أسقف ١٠ سم - أعمدة ١٥ سم) تؤخذ إحتياطات خاصة حيث أن مرونة هذه الأعضاء قد تؤثر على رقم الإرتداد.

١٢ - الأسطح المبللة: قد نضطر الى إستخدام الجهاز في حالة الأسطح المبللة وذلك في الأماكن القريبه من مصادر المياه (مثل دورات المياه) وفي المنشآت المائية وكذلك في أحواض السباحة. وفي هذه الحالة فإن المطرقة تعطى نتائج مضللة تقل بحوالى ٣٠% عن القيمة الحقيقية. ولذلك تستخدم جداول خاصة بالتصحيح (أو إجراء إختبارى مطرقة شميدت وسرعة النبضات معا).

# الموجات فوق الصوتية Ultrasonic Pulse Velocity

## الفكرة العامة

في هذه الطريقة يتم إحداث نبضات عبارة عن موجات فوق صوتية لتسرى خلال الجزء المختبر ويتم تعيين زمن إنتقالها. حيث وجد أن سرعة النبضات خلال جسم صلب يعتمد على كثافة المادة المختبرة وخواص المرونة لها.



جهاز الموجات فوق الصوتية الشائع  
الإستخدام في مجال الخرسانة.

## إستخدامات طريقة الموجات فوق الصوتيه

تستعمل هذه الطريقة فى مجال الخرسانة لإستنتاج الآتى:

- ١ - قيمة مقاومة الخرسانة للضغط.
- ٢ - قياس معايير المرونة للخرسانة.
- ٣ - مدى تجانس الخرسانة.
- ٤ - إكتشاف الشروخ والفجوات بالخرسانة.
- ٥ - تحديد درجة تلف الخرسانة.
- ٦ - قياس عمق طبقة الخرسانة.
- ٧ - مراقبة تطور قيم مقاومة الخرسانة للضغط.

## طريقة إجراء الإختبار

- ١- يتطلب إجراء هذا الإختبار كفاءة عالية.
- ٢- إستخدام أجهزة لإنتاج نبضات مناسبة مع المادة.
- ٣- يتم ضبط الجهاز مع جزء المعايرة المرفق مع الجهاز قبل بدء الإختبار على العينة.
- ٤- يتم قياس المسافة التي تسيرها النبضات Path Length بدقة (أى طول السير).
- ٥- يوضع المرسل Transmitter والمستقبل Receiver على العينة وأن يكون الإتصال تام بين سطحى المرسل والمستقبل و سطح العينة (يستخدم لهذا الغرض الشحم أو عجينة الجلسترين أو الصابون السائل).
- ٦- عند وضع المرسل والمستقبل على العينة يستمر هذا الوضع حتى تثبت القراءة وإذا تأرجحت النتائج بين قرائتين يؤخذ المتوسط.

- ٧- يكون الرقم معبراً عن الوقت  $T$  لسريان النبضات خلال الجزء المختبر.
- ٨- تكون سرعة النبضات ( $V$ ) كالآتي:

$$V = L / T \text{ km/sec.}$$

$L = \text{Length}$


طول المسار المقاس

$T = \text{Transit Time}$

زمن إنتقال الموجة

٩- يستخدم منحنى المعايرة الخاص كما بالشكل لإيجاد مقاومة ضغط المكعب المكافئ. وقد وضع هذا المنحنى على أساس إختبار مجموعة كبيرة من العينات ذات المقاومة المختلفة وتم قياس سرعة النبضات في كل حالة. دقة النتائج تتراوح بين  $\pm 20\%$  من القيمة الفعلية لمقاومة الضغط.





العلاقة بين سرعة  
الموجات ومقاومة الضغط


# وضع المرسل والمستقبل Transducers Arrangement

توجد ثلاث طرق لوضع المرسل والمستقبل كما بالشكل هي:



- ١- في إتجاهين متضادين (قياس مباشر) Direct Transmission
- ٢- في الجوانب المجاورة (نصف مباشر) Semi-direct Transmission
- ٣- في نفس السطح (قياس غير مباشر) Indirect Transmission

تستخدم الطريقة الأولى في حالة إمكانية وضع المرسل والمستقبل بهذا الوضع ويمثل ذلك أفضل وضع. أما في الطريقة الثانية فيتم الانتقال على طول السطح وذلك في حالة إمكانية الوصول الى سطح واحد فقط من العنصر المختبر. وفي هذه الحالة تكون العملية أقل كفاءة من السابق لأن أكبر طاقة تتجه إلى داخل الخرسانة.

والطريقة الغير مباشرة لا تعطى معلومات عن الخرسانة الضعيفة والتي تكون تحت السطح القوى المتصلد كما أن تحديد طول المسار أقل دقة وقد وجد أن السرعة في هذه الحالة أقل من الحالة المباشرة.



الأوضاع المختلفه للمرسل والمستقبل




العلاقه بين زمن إنتقال الموجه والمسافه (X) في القياس غير المباشر

الإستخدام غير المباشر على طول السطح المختبر

## العوامل المؤثرة على النتائج

### ١- نسبة الرطوبة

العينات المشبعة تعطي نتائج أعلى من العينات الجافة (عكس إختبار مطرقة شميدت ولهذا أمكن دمج الطريقتين معا) انظر الشكل.




تأثير حالة رطوبه العينه على سرعة الموجات

## ٢- درجة الحرارة

درجات الحرارة العادية لا تؤثر على سرعة النبضات.

## ٣- نوع الركام

يتأثر زمن إنتقال النبضات بنوع الركام المستخدم وشكله وحجمه ونسبة الخلط لذلك يعمل منحنيات خاصة لكل نوع ركام على حده كما بالشكل.




تأثير نوع الركام على نتائج الموجات

#### ٤- تأثير درجة التصلد

الخرسانة التي وصلت لدرجة تصلد تعادل ٥٠% من قوتها لا تؤثر على سرعة سريان الموجات.

#### ٥- تأثير طول المسار


لا يؤثر طول المسار على نتائج قياس سرعة النبضات مع ملاحظة أن لا يكون صغيراً جداً وإلا سيكون الوسط الغير متجانس للخرسانة ذات تأثير كبير. وقد وُجد أن سمك أكبر من ١٠٠ مم أو ١٥٠ مم مع استخدام ركام من ٢٠ مم إلى ٤٠ مم يعتبر غير مؤثر على النتائج كما بالشكل.



تأثير طول مسار الموجه

## ٦- تأثير عمر الخرسانه

تتأثر سرعة الموجات بزيادة العمر حتى عمر ٧ أيام كما بالشكل.




تأثير عمر الخرسانه على نتائج  
الموجات




## ٧- تأثير حديد التسليح

يفضل تفادى حديد التسليح إذا أمكن ذلك حيث أن له تأثير في زيادة سرعة النبضات (سرعة النبضات في الحديد ٥,٩ كم/ث). هذا وتوجد حالتين لوضع حديد التسليح بالنسبة لخط سريان النبضات.

**الحالة الأولى** أن يكون محور السيخ عمودي على مسار النبضات وفي هذه الحالة تتأثر القراءات بقطر الأسيخ التي تعترض مسارها ويتم تطبيق معامل تصحيح يعتمد على قطر الأسيخ بالخرسانة كما هو مبين بالشكل.





$L_s =$  مجموع اقطار الاسياخ التي اعترضت مسار الموجة



تأثير حديد التسليح العمودي على اتجاه الموجات

**الحالة الثانية** عندما يكون محور السليخ موازى لخط السريان فى هذه الحالة تخرج أول موجه وتتجه لتسير خلال السليخ فى المنطقة الموجود فيها. فى هذه الحالة يطبق معامل تصحيح كما مبين بالشكل.



تأثير حديد التسليح الموازي لإتجاه الموجهات

## إستعمالات أخرى


فيما يلي نذكر بإيجاز بعض الإستعمالات الأخرى لجهاز الموجات فوق الصوتية في مجال الخرسانة.


### - قياس درجة التجانس في الخرسانة

معامل الإختلاف للسرعات (V) يعطى دلالة عن حالة تجانس الخرسانة وقد أُعتبر أن معامل إختلاف مقداره ١,٥ - ٢,٥% يدل على أن الخرسانة جيدة وذلك في حالة إجراء الإختبار على القلوب الخرسانية Core Sample ويعتبر الإختلاف من ٦ إلى ٩% مناسب في حالة إجراء الإختبار على العنصر الإنشائي ذاته.


## - إكتشاف الشروخ والفجوات

تعتمد فكرة إستخدام الجهاز فى إكتشاف الشروخ والفجوات على حقيقة أن النبضات لاتسرى فى الفراغ فتسلك الموجه مساراً أطول وعليه تختلف السرعة. حيث أن زمن إنتقال النبضات يزيد نتيجة لوجود الشروخ ويمكن معرفة ذلك مقارنة بزمن الإنتقال خلال الخرسانة السليمة للتعرف على خواص وطبيعة الشرخ والفجوات بدقة  $\pm 10\%$ . كذلك يمكن قياس عمق الشرخ تقريبياً وذلك بإستخدام العلاقة والمنحنى الموضح فى شكل.





$$h = \frac{L}{2} \left( \frac{T_2}{T_1} - \frac{T_1}{T_2} \right) = F.L$$



$\frac{T_2}{T_1}$	F
1.0	0.0
1.1	0.095
1.2	0.183
1.3	0.265
1.4	0.343
1.5	0.417
1.6	0.488
1.7	0.556
1.8	0.622
1.9	0.687
2.0	0.750
2.2	0.873
2.4	0.992

تحديد عمق الشرخ باستخدام الموجات فوق الصوتيه

## - تحديد درجة تلف الخرسانة

تستعمل الموجات فى التعرف على درجة تلف الخرسانة الناتج من تأثير حريق أو عوامل كيميائية أو ميكانيكية وذلك بتحديد سرعة الموجات بالأجزاء السليمة من العنصر الإنشائى وإعتبار أن سرعة إنتقال الموجه خلال الطبقة التالفة مساوياً للصفر. وتحسب عمق الطبقة التالفة من العلاقة:

$$t = (TV_c - L)$$

حيث:


- t = عمق الطبقة التالفة  
V<sub>c</sub> = السرعة الفعلية للموجات خلال الخرسانة  
T = زمن إنتقال الموجه خلال الخرسانة الموجودة  
L = طول مسار الموجه خلال الخرسانة

ونسبة الخطأ فى هذه العلاقة كبير فى حالة عدم الدقة فى القياس.



## - قياس معايير المرونة

تستعمل جهاز الموجات فوق الصوتية أيضاً في قياس معايير المرونة للخرسانة وذلك بإستخدام منحنيات تم معايرتها على خرسانات ذات قيم مختلفة لمعايير المرونة كما بشكل





قياس معايير مرونة الخرسانه  
باستخدام الموجات فوق الصوتيه

## إختبار القلب الخرساني Core Test

يعتبر هذا الإختبار إختباراً نصف متلف ويستخدم لتعيين مقاومة الضغط للخرسانة بصورة حقيقية وواقعية ويكون ذلك بواسطة إختبار عينة منتزعة (القلب الخرساني) من بعض الأعضاء الإنشائية الأساسية (عادة الأعمدة - الكمرات).

الجهاز عبارة عن مثقاب به آلة ثقب إسطوانية هي عبارة عن إسطوانات بأقطار مختلفة مزودة بفدية من سبيكة خاصة مخلوطة ببرادة الماس (ألماظة) ولها خاصية القطع في الخرسانة اثناء دوران الإسطوانة بواسطة الجهاز الذي يعمل بالضغط الهيدروليكي.





جهاز القلب الخرساني وأخذ عينه أفقيه من الحائط

## - حجم العينة Size of Core:

يعتبر قطر العينة ١٥٠ مم هو القياسى إذا كانت الخرسانة من القوة بحيث لا تتأثر بالكسر أثناء إنتزاع العينة من الخرسانة. وقطر ١٠٠ مم هو الشائع الإستخدام. ولا يقل قطر العينة عن ثلاثة أضعاف أكبر مقاس للركام بها. وتكون نسبة طول العينة إلى قطرها فى المدى من ١ إلى ٢ والنسبة المفضلة تكون من ١ إلى ١,٢ وعموماً فإن طول العينة يلزم أن لا يقل عن قطرها.

## -إستخراج العينة Drilling:

يجب أن تستخرج العينة عمودية على السطح الموجود فيه ويدون رقم العينة ومكانها وإتجاه أخذها مباشرة. ويجب أن يملء مكان العينات المأخوذة وفقاً للأسس الفنية بمونة غير قابلة للإنكماش وذات مقاومة عالية لتجنب حدوث أى ضعف للعنصر تحت الإختبار. الشكل التالي يبين شكل مجموعة من القلوب الخرسانية المستخرجة قبل إعدادها للاختبار.



مجموعه من القلوب المستخرجه

## - فحص العينه Examination:

### تفحص العينات لتحديد الآتى:

- درجة دمك الخرسانة .... وتصنف جيد / متوسط / ضعيف.
- حجم الفراغات والتعشيش وأماكن وجودها وإتجاهها وتحديد أسبابها وهل نقص فى المونة أو نقص فى الدمك أو انفصال حبيبي. ويتم توصيف حجم الفراغات كالاتى:
- صغيرة من ٠,٥ إلى ٣مم ، متوسطة من ٣ إلى ٦مم ، كبيرة إذا كان أكبر من ٦مم.
- وصف الركام بالعينة (الحجم و النوع و حالة السطح و الشكل).
- توزيع الحبيبات الخرسانية.
- تركيز الركام بالنسبة للمونة.

## - قياس العينه Measurement:

- القطر المتوسط: يؤخذ القطر عبارة عن متوسط لعدد ٦ قراءات كل قرائتين عند مستوى واحد ومتعامدتين. إحدى القرائتين في المنتصف وواحدة عند ١/٤ الإرتفاع من الناحيتين.

- وعموماً لاتختبر العينة التي يزيد التفاوت في القطر لها عن ٣% أو التي يقل طولها عن قطرها.

- الطول: يقاس أكبر وأقل طول للعينه بعد إستخراجها و يقاس الطول بعد وضع الغطاء **Cap** على نهايتى العينه إلى أقرب ٥مم. وفي العينات التي يزيد طولها عن ضعف قطرها فتقطع الزيادة في الطول عمودياً على محور العينه قبل إختبارها وقبل تجهيز نهايتها.

**التسليح Reinforcement**: يقاس موضع أى حديد تسليح موجود بالعينة وذلك بقياس المسافة من محور السليخ حتى النهاية القريبة للعينة حتى أقرب ٢مم. وإذا وجد أكثر من سليخ فتحدد المسافات بين أسياخ حديد التسليح.

### **تجهيز سطح العينة (نهايتى القلب) End Preparation**

- يتم تجهيز السطح حتى يكون مستوياً تماماً وأفقياً لإستخدامه فى ماكينة الإختبار ويتم ذلك إما بنشر نهايتى العينة أو تجليخهما أو بعمل غطاء **Cap** بسمك قليل لايزيد عن ١٠ مم كما بشكل (يلاحظ أن لا ينكسر قبل إنهيار العينة عند إختبارها للضغط) بإحدى المون الآتية:



## ١ - مونة الأسمنت والرمل بنسبة ٣ الى ١

تتكون هذه المونة من ثلاثة أجزاء من الأسمنت الألوميني أو الأسمنت فائق النعومة مع جزء واحد من الرمل الناعم الذى يمر من منخل ٠,٣ مم. تصب هذه المونة بوضع حلقة مستوية وأفقية حول العينة ثم تصب المونة ويسوى سطحها ويوضع فوقها قطعة مسطحة من الزجاج المستوى (سمك ٨مم) أو من الحديد بعد دهانها بالزيت وفى اليوم الثانى تكرر العملية للطرف الآخر من العينة.

## ٢ - مونة الكبريت والرمل بنسبة ١ الى ١

تتكون هذه المونة من جزئين متساويين بالوزن من الكبريت والرمل الناعم الذى يمر من منخل ٠,٣ مم و يحجز على منخل ٠,١٥ مم وذلك مع نسبة من الكربون الأسود مقدارها ٢:١%.

يسخن الخليط لدرجة حرارة ١٣٠-١٥٠م ثم تترك لتبرد ببطء مع التقليب المستمر. يصب الخليط على مستوى أفقى من الحديد الأملس المدهون سطحه بزيت البرافين. توضع العينة فوق المونة رأسيا تماما بعد عدة ثوان يزال الجزء الزائد حول العينة من المونة ثم ترفع العينة وتكرر العملية بسرعة للطرف الآخر.



عمل غطاء لأطراف القلب الخرساني

## إجراء الإختبار

-يتم إجراء الإختبار مباشرة بعد إستخراج العينات من الماء (أى بعد وضعها فى الماء لمدة لا تقل عن ٤٨ ساعة) وهى مبللة.

-ينظف مكان العينة بالماكينه وأسطح العينة من أى أتربة أو عوالق.

-توضع العينة رأسياً تماماً فى محور الماكينة.

-لا توضع أى قطع مساعدة أعلى العينة.

-يؤثر الحمل على العينة بمعدل منتظم يتراوح بين ٢:٤ كج/سم<sup>٢</sup>/ثانية ويستمر حتى حدوث الكسر.

- يتم عمل وصف لحالة الإنهيار.

## حساب النتائج

يتم حساب مقاومة الضغط لعينات القلب الخرساني و تقديرها لنتائج مكعبات الموقع كما جاء بالموصفات القياسية المصرية كما يلي:

أولاً: تحسب مقاومة الضغط لكل عينة بقسمة أقصى حمل تتحمله العينة على مساحة مقطع العينة وتقرب النتيجة إلى أقرب ٥ كج/سم<sup>٢</sup>.

$$f_c = P/A$$

حيث  $A$  هي المساحة المحسوبة من القطر المتوسط،  $P$  هي حمل الكسر.

ثانياً: يتم حساب الإجهاد المقدر لنتائج مكعبات الموقع وذلك بعمل التصحيح الخاص بالتأثيرات الآتية:

- تأثير نسبة (الإرتفاع/القطر).

- تأثير إتجاه أخذ العينة بالنسبة لإتجاه الصب.

- تأثير وجود حديد تسليح بالعينة.

حيث نحصل على الإجهاد المقدر لنتائج مكعبات الموقع وذلك بضرب قيمة  $f_c$  المحسوبة سابقاً في معاملي التصحيح (أ) ، (ب) أو أحدهما حسب ما تتطلبه حالة القلب الخرساني المختبر كما سيتم توضيحه فيما بعد.

### تأثير كل من نسبة (الإرتفاع/القطر) , واتجاه أخذ العينة

$$\text{عامل التصحيح (أ)} = \frac{d}{\left(\frac{c}{e}\right) + 1,5}$$

حيث (د) مقدار ثابت

= ٢,٥٠ للعينات التي تقطع ويكون محورها عمودى على إتجاه الصب مثل الأعمدة والحوائط.

= ٢,٣٠ للعينات التي تقطع ويكون محورها فى إتجاه الصب مثل البلاطات والأرضيات.

(ق/ع) هى النسبة بين قطر العينة و إرتفاعها.

عامل التصحيح (أ)		نسبة ارتفاع العينة على قطرها ١ / (ق/ع)
بلاطات وأرضيات	أعمدة وحوانط	
٠,٩٢	١,٠	١
٠,٩٨	١,٠٧١	١,٢
١,٠٤	١,١٣٩	١,٤
١,٠٨	١,١٧٦	١,٦
١,١٢	١,٢١٦	١,٨
١,١٥	١,٢٥٠	٢

جدول يوضح بعض القيم لعامل التصحيح (أ)

## تأثير وجود حديد تسليح عمودي على محور العينه

### ١- حالة وجود سيخ واحد:

$$\text{عامل التصحيح (ب) = } 1,0 + 1,0 \frac{\text{ق ح } x \text{ س}}{\text{(ق } x \text{ ع)}}$$

حيث:

ق ح هي قطر سيخ الحديد.  
س المسافة بين محور سيخ الحديد والنهية القريبة للعينه.  
ق قطر عينه القلب الخرساني.  
ع إرتفاع عينه القلب الخرساني بعد إعداد النهايات.

## ٢- حالة وجود سيخين متقاربين:

العينات التي تحتوى على سيخين لا تزيد المسافة بينهما على قطر السيخ الأكبر فتطبق المعادلة السابقة لحساب عامل التصحيح (ب) مع الأخذ فى الإعتبار أكبر قيمة (ق × س) لأيهما.

## ٣- حالة وجود سيخين متباعدين:

العينات التي تحتوى على سيخين تزيد المسافة بينهما على قطر السيخ الأكبر فيكون التأثير المجمع لهما كالاتى:

$$\text{عامل التصحيح (ب)} = 1,0 + 1,5 \frac{\text{مجموع (ق ح x س)}}{\text{(ق x ع)}}$$



المسافة بين محور السيخ والنهية القريبة للعينة (مم)					قطر السيخ (مم)
١٠٠	٨٠	٦٠	٤٠	٢٠	
١.١٥٠	١.١٢٠	١.٠٩٠	١.٠٦٠	١.٠٣٠	١٢
١.٢٠٠	١.١٦٠	١.١٢٠	١.٠٨٠	١.٠٤٠	١٦
١.٢٣٨	١.١٩٠	١.١٤٣	١.٠٩٥	١.٠٤٨	١٩
١.٢٧٥	١.٢٢٠	١.١٦٥	١.١١٠	١.٠٥٥	٢٢
١.٣١٣	١.٢٥٠	١.١٨٨	١.١٢٥	١.٠٦٣	٢٥

جدول يوضح بعض القيم لعامل التصحيح (ب) في حالة وجود سيخ واحد بعينة قلب قطرها ١٠٠ مم وإرتفاعها ٢٠ مم.

## تقرير الإختبار

يجب أن يشتمل التقرير الخاص بنتائج القلب الخرساني على الآتى:

- تاريخ أخذ العينة.
- قطر المتوسط للعينة.
- الطول بعد عمل الغطاء.
- مقاومة الضغط المقاسة.
- مقاومة الضغط المقدرة للمكعب.
- وصف نوع الركام.
- درجة دمك الخرسانة.
- حجم ومقاس حديد التسليح وموضعه إن وجد.
- عمر الخرسانة (إذا أمكن).
- أكبر وأقل طول للعينة المستخرجة.
- طريقة عمل الغطاء.
- معامل التصحيح للعينات الإسطوانية.
- شكل الخرسانة وشكل الكسر الناتج.
- توزيع المواد بالخلطه الخرسانية.
- صورة أو صور للعينات ترفق مع التقرير.

## القبول

-أولا يتم عمل ثلاث عينات للخرسانه المراد إختبارها.

-تعتبر الخرسانه مقبوله إذا كان متوسط المقاومة المحسوبه لثلاثة قلوب لا يقل عن ٧٥% من المقاومة المطلوبه.

- ويشترط أيضا أن لا تقل المقاومة المحسوبه لأية عينه عن ٦٥% من المقاومة المطلوبه.

- إذا لم يتحقق ذلك يجرى إختبار التحميل.

## إختبار التحميل Loading Test


الغرض من الإختبار هو إختبار كفاءة العنصر الإنشائى فى تحمل الأحمال التصميمية التى صُمم من أجلها. ويجرى الإختبار على الكمرات أو البلاطات أو الأسقف أو المنشأ ككل. أما العناصر الغير معرضه لعزوم إنحناء مثل الأعمدة أو القواعد يتم تقييم أمانها عن طريق التحليل الإنشائى ولا يجوز عمل إختبارات تحميل لها.

### متى يتم إجراء هذا الإختبار؟


- إذا كان هناك شك فى كفاءة المنشأ.
- إذا كانت هناك أسباب تدعو إلى ذلك مثل وجود هبوط غير منتظم فى أجزاء من المنشأ.
- إذا فشلت نتائج القلب الخرسانى.
- إذا نُص على ذلك فى المواصفات والإشتراطات الخاصة بالمشروع.
- ولا يتم إجراء الإختبار قبل مرور ستة أسابيع من إبتداء تصد الخرسانة.

## القياسات المطلوبة

- يقاس سهم الإنحناء قبل إجراء الإختبار.
  - يقاس سهم الإنحناء أثناء التحميل التدريجي.
  - يقاس سهم الإنحناء بعد إجراء التحميل ومرور ٢٤ ساعة.
  - يقاس عرض الشروخ بعد التحميل.
  - يقاس سهم الإنحناء بعد ٢٤ ساعة من رفع الأحمال.
- ويمكن رسم العلاقات بين الحمل وسهم الإنحناء وكذلك العلاقة بين الزمن وسهم الإنحناء كما بالشكل التالي.



العلاقة بين الحمل - سهم الإنحناء - الزمن لإختبار التحميل.



العلاقة بين الحمل -سهم الإنحناء- الزمن لإختبار التحميل.

## الأحمال

يعرض جزء المنشأ المراد إختباره لحمل مقداره:

$$0,85 [ 1,4 \text{ (الأحمال الدائمة)} + 1,6 \text{ (الأحمال الحيه)} ]$$

مع مراعاة إجراء التحميل على أربعة مراحل متساوية تقريباً بدون إحداث أى صدمات أثناء التحميل. وتشمل الأحمال الدائمة وزن الأرضيات و القواطع والبياض .. إلخ ، ولاتشمل الأحمال الموجودة فعلاً وقت إجراء الإختبار مثل الوزن الذاتى للبلاطة أو ما شابه. ويتم تحميل العنصر الإنشائى المطلوب إختباره والعناصر المجاورة له بحيث نحصل على أخرج وضع لتحميل هذا العنصر Critical Load.



## الأحتياطات أثناء التحميل

توضع قوائم مثبتة تحت الأجزاء المحملة بشرط ترك مسافة تسمح بالإنحناء للجزء موضوع الإختبار وأن تكون بالعدد الكافي لتتحمل الحمل بأكمله.

### شريط القبول:

يعتبر المنشأ قد إستوفى شروط الأمان إذا تحقق ما يلي :

١- إذا كانت أكبر قيمة لسهم الإنحناء  $\delta_{max}$  فى العنصر المختبر أقل من أو تساوى:

$$\delta \max \leq L_t^2 / 20000 t \dots\dots\dots \text{mm}$$

حيث  $L_t =$  البحر مقاس بالمليمتر،  $t$  سمك العنصر بالمليمتر.

- تؤخذ  $L_t$  فى حالة الكوابيل بضعف المسافه لبحر الكابولى.

- تؤخذ  $L_t$  هى طول الإتجاه الأصغر فى حالة البلاطات اللاكمرية أو ذات الإتجاهين.

٢- إذا زاد سهم الإنحناء الأقصى عن القيمة المحسوبة بالمعادلة السابقة فيجب أن يكون الجزء المسترجع من سهم الإنحناء الأقصى بعد ٢٤ ساعة من رفع الحمل لا يقل عن ٧٥ % من قيمة سهم الإنحناء الأقصى - وعرض الشروخ في حدود المسموح به.

-إذا لم يختلف ٧٥% من سهم الإنحناء الأقصى فيجب إعادة الإختبار بنفس الطريقة السابقة بعد مدة لا تقل عن ٧٢ ساعة على رفع وإزالة أحمال التجربة الأولى.

-إذا لم يختلف ٧٥% من سهم الإنحناء الأقصى الذى ظهر أثناء الإختبار الثانى أو أن تكون الشروخ أكبر من المسموح به يعتبر المنشأ غير مقبول.

إذا ظهر على أى جزء من المنشأ أثناء الإختبار أو بعد رفع الحمل أى شىء من الآتى:

- ١- علامة من علامات الضعف.
- ٢- سهم إنحناء غير منتظر.
- ٣- خطأ فى طريقة الإنشاء.
- ٤- إتساع أكبر غير منتظر للشروخ.

**فيتبع المصمم الحلول التالية:**

- ١- وضع ركائز إضافية إن أمكن.
- ٢- عمل تخفيض فى الأحمال الحية.
- ٣- تحسين توزيع الأحمال.
- ٤- عمل التخفيض الممكن فى الأحمال الميتة.
- ٥- عمل تقويات للعناصر الأساسية إن أمكن.

## رفض الأعمال

يعتبر المنشأ غير صالح للإستعمال للغرض الذى أنشئ من أجله إذا كانت جميع هذه الإجراءات غير كافية.

## عدم تحقيق الخرسانه لمتطلبات التصميم

فى حالة عدم تحقيق مقاومة الخرسانة لمتطلبات المشروع سواء للعينات المأخوذة من الخرسانة أثناء التنفيذ مثل المكعبات أو للإختبارات غير المتلفة فإنه يتم الرجوع إلى مصمم المشروع أو الإستشارى لعمل التحليل والمراجعة الإنشائية على ضوء المقاومة الفعلية للخرسانة المنفذة بالمنشأ مع الأخذ فى الإعتبار الآتى:

١- إذا تحقق من خلال التحليل الإنشائي أن المنشأ بجميع عناصره يمكنه تحمل الأحمال المصمم عليها وأن أدائته وسلوك عناصره تحت هذه الأحمال وبحالة خرسانته الراهنة مطابقة للحدود المنصوص عليها بكود الممارسة المعتمد فإنه يمكن إعداد تقرير أمان وسلام للمنشأ.

هذا ويمكن إضافة بنود خاصة بحماية الخرسانة ومثانتها قد يراها الإستشاري للحفاظ على المنشأ مع الزمن مع تحميل المقاول تكاليف هذه الأعمال المستجدة وكذلك التعويض المالي المناسب لعدم تحقيقه متطلبات العقد.

٢- إذا لم يتحقق للمنشأ من خلال التحليل الإنشائي الكامل وعلى ضوء حالة الخرسانات المنفذة تحمله للأحمال المصمم عليها نظراً لضعف مقاومة الخرسانة فإنه يمكن للإستشاري دراسة الحلول الآتية:

أ- وضع ركائز إضافية إن أمكن بحيث لا تؤثر تأثيراً غير مقبول على الناحية المعمارية أو الجمالية أو الوظيفية للمنشأ.

ب- عمل التخفيض الممكن في الأحمال الميتة وغيرها وتحسين توزيع الأحمال وتعديل ترتيب الأحمال المركزة.

ويعتبر المنشأ غير صالح للإستعمال للغرض المصمم من أجله إذا كانت جميع هذه الإجراءات لا تزال غير كافية.