
Compression

• The reason for barrel shape:

۱ عند ضغط العينة يحدث احتكاك كبير بين نهايتى العينة ورأسى الماكينة
٢ قوى الاحتكاك الناتجة تقاوم التمدد العرضى للعينة عند نهايتيها وتسمح بتمدد العينة عرضيا من المنتصف حيث اضعف تاثير لقوى الاحتكاك



• Types of failure:

Brittle material	Semiductile materials	Ductile materials
(Cast iron)	(Brass)	(Steel)
P	P	P AL
Shear failure	Shear failure	لا يحدث failure ولكن يحدث
يحدث انضغاط بسيط		انضىغاطكلى مع ظهور شروخ
ثم كسر علي زاوية	يحدث الكسر على زاوية °50	في سطح العينة
تتراوح بين(°60-55)		
$\theta = 4$		
0 و زاوية الاحتكاك بين	العلاقة بين زاوية الكسر	

• <u>Limitations of compression test:</u>


- ۱ صعوبة تطبيق axial load بدقة
- ٢- حدوث unstable loading للعينة و تولد عزوم انحناء على العينة
- ٣- استخدام عينات ذات مقاطع كبيرة يتطلب استخدام ماكينات ذات قدرة مرتفعة
 - ٤- الاحتكاك الكبير بين راسى الماكينة ونهايتي العينة

• Precautions الاحتياطات

- ١- العينات المستخدمة اسطوانية ذات مقاطع دائرية للحصول على توزيع منتظم للاجهادات.
 - لعينة نتيجة تولد ($L_o = (2-10) \ d_o$) لعدم حدوث Buckling العينة نتيجة تولد عزم انحناء عليها بالإضافة الى اجهادات الضغط
 - ٣ سطحا العينة مستويان ومتوازيان ومتعامدان على محور العينة
 - ٤ لتقليل الاحتكاك نجعل رأس الماكينة يميل بزاوية على سطح العينة تسمى زاوية الاحتكاك و هي تتراوح بين (°14-3)

• The use of spherical bearing blocks

1- تعمل على تعديل اى انحراف فى ميل الحمل المؤثر على العينة نتيجة عدم انتظام سطح العينة ٢- تعمل على انطباق محور العينة مع محور ماكينة الاختبار وعندها نحصل على توزيع منتظم للاجهادات وتكون محصلة القوى المؤثرة عمودية على سطح العينة



• انواع العينات القياسية

Specimen	Size	Use
Short	L = 0.9D	Determine ultimate compressive strength
medium	L = (2-3)D	General purposes
Long	L = (8-10)D	عند رسم منحني P-ΔL ولتعيين معامل المرونة

تأثير أبعاد العينة على نتائج الاختبار:

ا. كلما زادت نسبة $\frac{L}{D}$ يقل تاثير الاحتكاك على العينة و لكن لابد الا تزيد النسبة عن 10 لتجنب تولد عزوم انحناء على العينة وبالتالى عدم التوزيع المتجانس للاجهادات 10 Strength عن 1.5 يقطع مستوى الكسر قاعدة العينة فتزيد 1.5 عندما تقل نسبة 1.5 عن 1.5 يقطع مستوى الكسر قاعدة العينة فتزيد (L/D > 2) to provide suitable middle region free from end restarints



Elastic (proportional) limit stress	$\sigma_{p,l}$	$\frac{\mathbf{P_{p,l}}}{\mathbf{A_o}}$
Ultimate compressive strength	σ _{max}	$\frac{\mathbf{P_{max}}}{\mathbf{A_o}}$
Modulus of resilience	M.R	$\frac{\frac{1/2 P_{p,l} \times \Delta L_{p,l}}{A_o L_o}}$
Modulus of toughness	M.T.	$\frac{\frac{2}{3} P_{max} \times \Delta L_{max}}{A_o L_o}$
% Contraction		$\left(\frac{\Delta L_{\mathrm{f}}}{L_{\mathrm{o}}}\right)^{\circ}$
Secant modulus at stress σ_1	tan ß	$\frac{\sigma_1}{\varepsilon_1}$